

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika Mix&Go[®]

Veelzijdige reparatiemortel

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige veelzijdig inzetbare mortel voor kleine reparaties.

TOEPASSING

Voor metselwerk, binnenwanden etc. voor kleine reparaties.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig te mengen
- Makkelijk te gebruiken en aan te brengen
- Goede laagdikte opbouw mogelijk
- Snelle uitharding

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Portland cement, polymeer poeder, geselecteerde toeslagstoffen		
Verpakking	1,25 kg zak		
Uiterlijk / kleur	Grijs		
Houdbaarheid	In originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking: 24 maanden vanaf de datum van productie.		
Opslagcondities	Opslag temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Opslaan in droge condities. Beschermen tegen direct zonlicht.		
Soortelijk gewicht	Verse mortel:	~ 2.00 kg/ltr (+20 °C)	(EN 12190)
Maximale korrelgrootte	1 mm		(EN 12192-1)

TECHNISCHE INFORMATIE

Druksterkte	~ 30 N/mm ²	(28 dagen)	(EN 196-1)
Hechttreksterkte	~ 2 N/mm ²		(EN 1542)

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	0,2 ltr water voor 1 zak	(1,25 kg poeder)
Opbrengst	Opbrengst 1 zak: Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en dikte van de aangebrachte mortel.	~ 0,7 ltr mortel
Laagdikte	3 - 40 mm	

Omgevingstemperatuur	Minimaal +5 °C, maximaal +30 °C
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +5 °C, maximaal +30 °C
Pot-life	Bij +20°C Verwerk het materiaal binnen 25 minuten na het mengen. Bij lagere temperaturen zal de verwerkingstijd langer zijn en bij hogere temperaturen korter.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Vermijd applicatie in direct zonlicht en/of sterke wind. Voeg niet meer water toe dan is opgegeven. Alleen aanbrengen op schone voorbehandelde ondergronden. Voeg geen water toe tijdens het afwerken van het oppervlak, aangezien dit verkleuring en scheurvorming kan veroorzaken.

Bescherm vers aangebracht materiaal tegen vorst.

Belastbaar bij +20 °C: ~ 24 uur.

Regenbestendig bij +20 °C: ~ 5 uur.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, hechtsterk en vrij van losse en slecht hechtende delen, cementshelf, olie en vet etc. te zijn. De ondergrond opruwen met een staalborstel, stofvrij maken en vervolgens goed voor benatten.

MENGEN

Maak het poeder los door middel van schudden en voeg 0,2 ltr water toe. Druk de zak in tot alle lucht is verdwenen en sluit de zak goed af. Meng de zak met 2 handen voor 2 - 3 minuten, schud hierbij af en toe tot een homogene mortel is ontstaan. Open de zak bij de gemarkeerde streep en de mortel is klaar voor gebruik.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

VERWERKING

Sika Mix&Go® kan worden aangebracht met de bijgeleverde spatel of met een troffel.

Breng de mortel aan met de spatel door deze goed aan te drukken op de voorbenatte ondergrond.

De afwerking kan worden gedaan met een harde spons (licht nat) of met een kunststof spaan, zodra de mortel aantrekt.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Gereedschap reinigen met water direct na gebruik.

Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaMixGo-nl-NL-(02-2026)-3-2.pdf

Productinformatieblad

Sika Mix&Go®
Februari 2026, Version 03.02
020302040030000033