

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Separol® W-320

Economische watergedragen ontkistingsolie

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Separol® W-320 is een kant-en-klare, oplosmiddelvrije ontkistingsolie. Een emulsie gebaseerd op minerale olie.

TOEPASSING

Sika® Separol® W-320 wordt toegepast op de werkplaats en prefabindustrie.

Het is speciaal ontworpen voor gebruik op:

- Gladde, niet-zuigende bekisting
- Zuigende bekisting
- Verwarmde bekisting (tot +70°C)

Sika® Separol® W-320 is ook geschikt voor:

- Geprofileerde bekisting

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® Separol® W-320 heeft de volgende eigenschappen:

- Laag viskeus
- Uitstekend hechtend vermogen op verticale bekistingsoppervlakken
- Zelfnivellerend na verspuiten
- Sterk poriënonderdrukkend
- Geen ontvlambare dampen
- Geen harsvorming
- Minder "stoffige" restanten op de bekisting
- Veilig in gebruik voor de verwerker

Dit levert de volgende voordelen op:

- Eenvoudig en nauwkeurige ontkisting van het verharde beton
- Hoogwaardig betonoppervlakte afwerking
- Geen vermindering van de betonkwaliteit aan het oppervlak
- Bescherming van bekisting tegen corrosie van staal en voortijdige veroudering

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

Sika® Separol® W-320 is getest volgens interne Sika® procedures

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Geraffineerde minerale oliën, mengbaar met water
Verpakking	Can: 5 liter Can: 20 liter Vat: 210 liter
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar, melkachtig wit
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum indien aan de opslagcondities wordt voldaan
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en verontreiniging. Geopende ver

pakkingen moeten afgesloten opgeslagen worden.

Soortelijk gewicht

0,97 g/cm³ (bij +20°C).

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

Sika® Separol® W-320 behaalt een zeer efficiënt verbruik afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden en gebruikte bekisting tot wel ~140 m²/kg bij niet zuigende bekisting (bijv. staal of kunststof)

Omgevingstemperatuur

+5°C min. / +50°C max.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Vooraf aan de verwerking, moet de, Sika® Separol® W-320 grondig opgeroerd worden. Sika® Separol® W-320 is een kant-en-klaar product. Niet verdunnen met water of andere materialen! De bekisting moet schoon en droog zijn. Resten van roest of beton moeten verwijderd worden. Sika® Separol® W-320 wordt aangebracht in dunne, uniforme lagen met een fijn wit gespikkeld uiterlijk, die het gehele oppervlak bedekken (bij zeer zuigende bekistingen kan het nodig zijn een extra laag aan te brengen). We raden het gebruik van een speciaal spuitpistool aan met een werkdruk van 3 – 6 bar en een plat ver spuitende nozzle (01 F110 bijv. 652.307 of 652.245). Ophoping van Sika® Separol® W-320 moet worden vermeden. Overtollig materiaal moet verwijderd worden door middel van een doek of spons. Na applicatie moet er een afluchttijd aangehouden worden van 20 minuten bij +20°C. Vooraf aan de stort is het aan te raden een proef te doen om de procedure te optimaliseren voor elk project.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Separol® W-320
Juni 2026, Version 02.02
021405021000000160

SikaSeparolW-320-nl-NL-(06-2026)-2-2.pdf