



SCHÖNOX PARKETT 54

Verbruikgeoptimaliseerde, elastische, watervrije speciale lijm voor parket

geschikt voor het verlijmen van vele soorten parket op geschikte ondergronden, binnen. 20% minder verbruik in vergelijking met standaard parketlijmen!



Producteigenschappen

- met testrapport
- Emissiegetest bouwproduct vlg. ABG - toelatingsnr.: Z-155.10-499
- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- voldoet aan de eisen volgens EN 14 293
- geoptimaliseerd verbruik
- zonder grondering op veel ondergronden
- snel belastbaar
- watervrij, geen houtuitzetting
- goede rilstand
- schuifelastische lijmrillen
- geschikt op vloerverwarming
- geluidsverminderend
- neutrale geur
- één-component
- gebruiksklaar
- geen afluchttijd
- lange inlegtijd

Toepassingsgebied

SCHÖNOX PARKETT 54 is geschikt voor het verlijmen van:

- staafparket, parketstroken, massief tegelparket (≥ 15 mm dikte)
- mozaieparket, lamelparket (let op advies)
- hoogkant lamellen ($l \leq 160$ mm, $b \geq 8$ mm)
- meerlaags parket
- massieve delen ≥ 15 mm dikte (dikte-breedte-verhouding max. 1 : 8)
- gerookte eiken (vrij van schadelijke restammoniak)
- SCHÖNOX isolatie- en ontkoppelingslagen op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen
- Voor het verlijmen van massief olijfhoutparket en thermisch behandeld parket, adviseren wij SCHÖNOX PARKETT 600.

- Niet geschikt voor industrieel toegepast parket met heftruck / forkheftruck verkeer.

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, vlak, vormstabiel en droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.
- Oude lijmresten en onvoldoende vaste egaliseerlagen volledig mechanisch verwijderen.
- De voorwaarden volgens DIN 18 356 "Parkettarbeiten" zijn van toepassing.
- Vooral voor parketsoorten met gladde kanten en parketelementen > 800 lengte is een vlakheidtolerantie volgens DIN 18 202 van ≤ 2 mm/m noodzakelijk.
- Voor massief parket moeten zwevend aangebrachte spaanplaten/OSB-platen tweelagig, verspringend worden verlijmd en vastgeschroefd, worden toegepast (min. dubbele parketdikte).
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX ZM, SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 50, SCHÖNOX HS 10 F of SCHÖNOX ZM RAPID verkre-gen.
- SCHÖNOX APF en SCHÖNOX AM zijn eveneens geschikt voor de opname van parket. S.v.p. op goede droging van het egaliseermiddel letten.
- Op minerale ondergronden kan SCHÖNOX KH FIX vóór begin van de werkzaamheden toegepast worden om reststof te binden (droogtijd ≥ 60 minuten).
- Gietasfaltvloeren volgens DIN 18 560, vastheidsklasse IC 10 of IC 15, met SCHÖNOX HP RAPID eenlagig gronderen (droogtijd min. 2 uren).

Technische gegevens

- Basis: i-Cure® technology polyurethaan
- Kleur: licht bruin
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,3 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder $+ 5$ °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder $+ 18$ °C, niet boven 65 % rel. luchtvochtigheid
- Materiaalverbruik: veranding TKB B6, B10: ca. 650 - 750 g/m²
veranding TKB B11, B15: ca. 800 - 1000 g/m²
- Afluchttijd: geen
- Velvorming: na ca. 60 minuten
- Inlegtijd: ca. 60 min.
- Afbindtijd: ca. 24 uur
- Verdere verwerking van het hout: na 24 tot 48 uur¹

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.

¹Bij aangepaste verhouding tussen de houtvochtigheid en de met het object samenhangende luchtvochtigheid mogelijk



SCHÖNOX PARKETT 54

- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- Let op technische productinformatie van de fabrikant voor parketspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX PARKETT 54 is gebruiksklaar.
- Parket, dat met SCHÖNOX PARKETT 54 wordt verlijmd, dient geklimatiseerd te zijn en moet een houtvochtigheid overeenkomstig het jaargetijde van gemiddeld 20 °C en ca. 50 % rel. luchtvochtigheid (houtvochtigheid van 9% ± 2% losse staven, systeemparket 8% ± 2%, kops hout 8 - 12%) hebben.
- De houtvochtigheid van massiefparket moet vóór de verlijming volgens EN 13 183-2 worden bepaald.
- Voor het verlijmen van parket moeten optimale klimatische eisen aan de omgeving worden gesteld -temperatuur > 18 °C, luchtvochtigheid < 65 %. Hier geldt: klimatische eisen aan het verlijmen = klimatische eisen aan het gebruik. Bij een houtvochtigheid van ca. 9% is een omgevingstemperatuur van 22 °C en een luchtvochtigheid van ca. 50% noodzakelijk. Dit voldoet aan de fysische wetten van hout en is optimaal voor parketvloeren.
- De lijm met een lijmkam gelijkmatig op ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden (lijmophoppingen voorkomen).
- Alleen zoveel lijm opbrengen als binnen ca. 60 minuten met parket kan worden belegd.
- Het parket d.m.v. een licht schuivende beweging in het lijmbed leggen, goed aankloppen en belasten of vastspijkeren. Let op voldoende bedekking van de parketrugzijde. Bij onvoldoende bevochtiging een iets grotere vertanding kiezen.
- De afstand van het parket tot de wand of aansluitende delen dient minstens

gelijk te zijn aan de dikte van het parket.

- Schuren en lakken eerst na volledig droging van de lijm.

Verpakking

- 13 kg blik

Opslag

- SCHÖNOX PARKETT 54 koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel veldvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- RU 0,5 – Geen classificatieplicht, oplosmiddelvrije polyurethaan-lijmen

EPD - Eigendeclaratie

- Sika Nederland B.V. verklaart dat het product voldoet aan de criteria van een milieuproductverklaring vlg. ISO 14025 en EN 15804.
- De verklaring kunt u op www.schoenox.nl bij SCHÖNOX PARKETT 54 downloaden

Advies

- Bij het verleggen van parket zonder messing en groef, moet de lijm met een geschikte vertanding volvlakkig worden opgebracht! Indien niet voldoende volvlakkig wordt verlijmd, kan dit vooral aan de uiteinden tot beweging van de parketstroken op de elastische lijmgroef leiden. Parket ca. 30 min. na het verleggen evt. aandrukken.

Eventueel is een egalisatie van de ondergrond noodzakelijk.

- Sterke verhoging van de houtvochtigheid van massief parket kan tot blijvende schade leiden.
- Bij het verlijmen van parket moet erop worden gelet, dat er tussen de parket-elementen geen lijm wordt ingeschoven. Elk element moet voorzichtig in het lijmbed worden geschoven en vlak worden aangedrukt.
- Aangebroken lijm moet met kunststofolie worden afgedekt om afbinden van de lijm met luchtvochtigheid tegen te gaan. Reeds voorhanden huidvorming moet worden verwijderd.
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Vuil op beschermde oppervlakken direct afvegen en restsluier met een geschikt onderhoudsmiddel (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Let op advies van de parketfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.
- De productdatablad van overige systeemproducten moeten in acht worden genomen.

SCHÖNOX PARKETT 54

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitlevering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



REGR. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl