


SCHÖNOX® ULTRA PROFF®

Snelle, oplosmiddelvrije dispersielijm

geschikt voor het éénzijdig verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.



Producteigenschappen

- voor binnen
- gering verbruik
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- geschikt op vloerverwarming
- korte droogtijd
- makkelijk te verwerken
- hoge kleefkrachtontwikkeling

Toepassingsgebied

SCHÖNOX ULTRA PROFF is geschikt voor het verlijmen van:

- textiele vloerbekledingen met - synthetische dubbelruggen of juteruggen
 - naaldvilt éénlagig of meerlagig
 - linoleumbekledingen in banen
 - kurklinoleum
 - kurkment
- op geschikte zuigende ondergronden in woningen en in de industrie (binnen).

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX-egaliseermiddelen - laagdikte bij dampdichte bekledingen en op niet-zuigende ondergronden min. 2 mm - verkregen (zie gebruiksoverzicht)
- Let op technische productinformaties van de bekledingsfabrikant betreffende bekledingsspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX ULTRA PROFF is een oplosmiddelvrije dispersielijm en wordt vóór gebruik doorgeroerd.
- Bekledingen, welke met SCHÖNOX ULTRA PROFF verlijmd worden, dienen geklimatiseerd, spanningsvrij en vlak te zijn.
- De lijm met een lijmkam gelijkmatig op ondergrond aanbrengen. Plasmavorming vermijden. (Lijmophopingen voorkomen)
- Aanbevolen lijmkamvertdanding:
 - Textiele bekledingen met PVC-rugzijde en geluidsisolatiemat: TKB A2
 - Textiele bekledingen: TKB B1/B2
 - Linoleum/kurkment: TKB B1
- De juiste hoeveelheid te gebruiken lijm is afhankelijk van de bekledingsrugzijde. Let op een voldoende rugzijdebedekking.
- De afstand tussen elkaar rakende linoleumbanen moet minimaal 0,5 mm bedragen.
- Na het inleggen de bekleding aanwrijven en na een wachttijd nogmaals nawrijven resp. aanwalsen.
- Naden eerst na minimaal 24 uur aaneenlassen.
- Een directe verlijming op oude lijmresten kan tot wisselwerkingen en daardoor tot onaangename geurontwikkeling leiden.

Verpakking

- 14,0 kg kunststofemmer

Opslag

- SCHÖNOX ULTRA PROFF koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Technische gegevens

- Basis: kunstharsdispersie met kleefkrachtversterkende toevoegingsmiddelen
- Kleur: beige
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,4 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 15 °C vloertemperatuur
- Materiaalverbruik:
 - vertanding TKB B1: 350 g/m²
 - vertanding TKB B2: 500 g/m²
- Afluchttijd: geen
- Inlegtijd: ca. 20 min.
- Droogtijd: ca. 24 uur
- Eindvastheid: na ca. 72 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.



SCHÖNOX® ULTRA PROFF®

- Eventueel velvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

GISCODE

- D1 - Oplosmiddelvrije dispersie-lijmen

Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- Verontreinigingen op de bekleding direct verwijderen en restsluier met geschikte onderhoudsmiddelen (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Let op advies van de bekledingsfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is door het SGS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl