

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Ucrete® HF 60 RT

(formerly Ucrete® HF 60 RT)

Hygiënische, gietbare, zwaar belastbare antislip polyurethaan gietvloer van 6 mm laagdikte

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Ucrete® HF 60 RT is een 6 mm, gietbare, licht gestructureerde, zwaar belastbare vloerafwerking. Het wordt toegepast voor snelle installatie toepassingen zoals grote nieuwbouw- en renovatieprojecten.

TOEPASSING

Sika® Ucrete® HF 60 RT wordt toegepast als slijtlaag voor Sika® Ucrete® vloersystemen.

Sika® Ucrete® HF 60 RT wordt toegepast in natte en droge procesruimten, waaronder de volgende toepassingsgebieden:

- Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Farmaceutische faciliteiten
- Chemische- en procesfaciliteiten
- Productiefaciliteiten en werkplaatsen

Opmerking:

- Dit product mag alleen worden verwerkt door ervaren professionals.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Deskundige installatie door volledig getrainde en gelicentieerde applicateurs
- Vormt geen voedingsbodem voor bacterie- of schimmelgroei
- Geschikt voor toepassing op 7 dagen oud beton en 3 dagen oude polymeer dekvloer
- Snelle installatie
- Zeer goed bestendig tegen veel chemicaliën
- Zeer goede mechanische bestendigheid
- Ondoordringbaar voor vloeistoffen
- Niet vlekken vanaf het einde van het mengen
- Lage VOS-emissie
- Thermische uitzettingseigenschappen vergelijkbaar met beton
- Tolerant voor ondergronden met een hoog vochtgehalte

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-FC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Testrapport Nr. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificaat Nr. IACG-321-01-01-2023

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Watergedragen polyurethaan cement hybride
Verpakking	Raadpleeg de meest recente prijslijst voor beschikbare verpakkingen.
Houdbaarheid	Raadpleeg altijd de houdbaarheidsdatum op de individuele verpakking.
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilige hantering en opslag.

Kleur	Uitgeharde kleur	Rood, Oranje, Geel, Felgeel, Crème, Grijs, Lichtgrijs, Groen, Lichtgroen, Groen/Bruin, Blauw.
-------	------------------	---

Soortelijk gewicht	Gemengd product	~1,97 kg/ltr	(EN ISO 2811-1)
--------------------	-----------------	--------------	-----------------

TECHNISCHE INFORMATIE

Druksterkte	28 dagen uitgehard +23 °C	54 N/mm ²	(EN 13892-2)
E-modulus bij drukbelasting		3000 N/mm ²	(BS 6319-6)
Buigsterkte	28 dagen uitgehard +23 °C	14 N/mm ²	(EN 13892-2)
Treksterkte	28 dagen uitgehard +20 °C	6 N/mm ²	(BS 6319-7)
Hechttreksterkte	> 2,0 N/mm ² (betonbreuk)		(EN 1542)
Thermische uitzettingscoëfficiënt	4.1 × 10 ⁻⁵ °C ⁻¹		(ASTM C531)
Slipweerstand	PTV, slider 96	40–45 natte omstandigheden	(EN 13036-4)
	Aangebracht door gieten	R10	(DIN 51130)
	Aangebracht met een spaan	R11	
Temperatuurbestendigheid	Maximaal	+80 °C	
	Minimaal	-25 °C	
Waterdoorlaatbaarheid	Sika® Ucrete® HF 60 RT vertoont geen absorptie wanneer het getest wordt volgens CP.BM2/67/2.		
Chemische resistentie	In het laboratorium gedefinieerde weerstand tegen vele afzonderlijke chemicaliën. Neem voordat u verder gaat contact op met Sika Technical Service voor specifieke informatie.		
Reactie bij brand	Klasse B _{fl} -s1		(EN 13501-1)

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Sika® Ucrete® HF 60 RT		
	Laag	Product	
	Primer	Sika® Ucrete® PSC	
	Basislaag	Sika® Ucrete® HF 60 RT	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Laag	Product	Verbruik
	Primer	Sika® Ucrete® PSC	0,2–0,4 kg/m ²
	Basislaag	Sika® Ucrete® HF 60 RT	13–15 kg/m ² voor 6 mm

Opmerking: De verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met extra materiaal als gevolg van oppervlakteporositeit, oppervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan op een proefoppervlak om het exacte verbruik te berekenen voor de specifieke ondergrondomstandigheden en de voorgestelde applicatie-apparatuur.

Laagdikte	~6 mm		
Producttemperatuur	Maximaal	+30 °C	
	Minimaal	+15 °C	

Omgevingstemperatuur	Maximaal	+35 °C
	Minimaal	+12 °C
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+30 °C
	Minimaal	+12 °C
Uithardingstijd	Ondergrond temperatuur	Ingebruikname
	+8 °C	< 24 uur

Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevings- en ondergrondomstandigheden.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Een 6 mm Sika® Ucrete® HF 60 RT vloer is volledig bestand tegen het morsen en uitvloeien van vloeistoffen tot +80 °C en kan licht met stoom gereinigd worden. Geschikt voor vriestemperaturen tot -25 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - Verplichte opleiding.

Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik van dit product. Ga voor meer informatie en een link naar de training naar nld.sika.com/nl/pu-training.html.



VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

BELANGRIJK

Verkorte levensduur door onjuiste behandeling van scheuren

Een onjuiste beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een kortere levensduur en opnieuw terugkerende scheuren.

1. Zorg er bij statische scheuren voor dat de breedte geschikt is voor overlagen met Sika® Ucrete® HF 60 RT.
2. Zorg er bij dynamische scheuren voor dat de beweging binnen de bewegingscapaciteit van Sika® Ucrete® HF 60 RT blijft.

BEHANDELING VAN VOEGEN EN SCHEUREN

Constructievoegen en bestaande statische oppervlaktescheuren in de ondergrond moeten voorbehandeld worden voordat de volledige laag wordt aangebracht. Gebruik Sikadur® of Sikafloor® harsen.

Het systeem kan worden aangebracht op groen of vochtig beton zonder staand water. Laat het beton minimaal 3 dagen uitharden om te voorkomen dat er krimpscheuren ontstaan in de eindlaag.

Cementgebonden ondergronden (beton/dekvloer) moeten structureel gezond zijn en voldoende druksterkte hebben (minimaal 30 N/mm²) met een minimale treksterkte van 1,5 N/mm².

Ondergronden moeten schoon, droog en vrij zijn van alle verontreinigingen zoals vuil, olie, vet, coatings, cementhuid, oppervlaktebehandelingen en los brokkelig materiaal.

VERWERKING

De applicatie dient te worden uitgevoerd door een volledig opgeleide en erkende Sika® Ucrete® applicateur.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sika® Ucrete® HF 60 RT
Juli 2024, Version 02.01
02081400000002008

SikaUcreteHF60RT-nl-NL-(07-2024)-2-1.pdf

