

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaWall®-465 Siloxane

Gevelverf op acryl- en silaanbasis

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaWall®-465 Siloxane is een gevelverf op acryl/sil-
aanbasis, met een uitstekende hechting en goede wa-
terafstotende eigenschappen. Het nieuw verkregen
oppervlak is licht elastisch, bedekt kleine scheurtjes
en is zeer damp-open.

TOEPASSING

SikaWall®-465 Siloxane kan zowel op minerale onder-
gronden als op bestaande acrylverf met voldoende
hechting worden gebruikt. Geschikt voor buiten- en
binnentoepassing.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede waterafstotende eigenschappen
- Uitstekende hechting op de ondergrond
- Zeer damp-open
- Goede dekking
- Natuurlijke matte uitstraling

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	10 liter plastic emmers
Kleur	SikaWall®-465 Siloxane kan worden geleverd in een groot aantal stan- daardkleuren volgens kleurenkaart. En op aanvraag in RAL- of NCS-kleuren. Neem contact op met onze klantenservice voor informatie over welke kleuren lokaal beschikbaar zijn.
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Opslaan in gesloten verpakking, droog en bij temperaturen boven het vriespunt.

TECHNISCHE INFORMATIE

Hechttreksterkte	3,00 N/mm ²
Waterdamptransmissie	De Z-waarde voor laagdikte van 69 µm is 1,0 GPa*s*m ² /kg (ASTM E 96-92).

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	6 - 8 m ² per liter
Omgevingstemperatuur	Min. +8°C bij het aanbrengen en tot het oppervlak droog is.
Ondergrondtemperatuur	Min. +8°C bij het aanbrengen en tot het oppervlak droog is.

Ondergronden	SikaWall®-465 Siloxane kan worden gebruikt op minerale ondergronden en bestaande acrylverf met voldoende hechting.
Stofdroog	6 - 8 uur bij +20°C
Wachttijd tot overlagen	Ca. 12 uur bij +20°C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Om kleurverschil te voorkomen dient het gehele oppervlak te worden aangebracht met SikaWall®-465 Siloxane uit dezelfde batch.
- Let erop dat de ondergrondtemperatuur min. +8°C is bij het aanbrengen en tot het oppervlak droog is.
- Als er een risico is op lage nachttemperaturen of regen, moet de behandelde gevel 3-5 dagen beschermd worden met een geschikte afdekking.
- Niet aanbrengen in direct zonlicht of bij hoge luchtvochtigheid.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten dienen de gebruikers het meest recente veiligheidsinformatieblad (VIB) te raadplegen dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

RICHTLIJN 2004/42/CE - BEPERKING VAN VOS EMISIES

Volgens de EU-richtlijn 2004/42/EG bedraagt het maximaal toegestane gehalte aan VOS (productcategorie II A/C type wb) 30 g/l (grenswaarden 2010) voor het gebruiksklare product. SikaWall®-465 Siloxane bevat geen VOS in het gebruiksklare product.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond moet gezond, schoon, droog en vrij zijn van alle stof en verontreinigingen zoals vuil, olie, vet, coatings en oppervlaktebehandelingen, enz. Bestaande acrylverf met voldoende hechting kan op de ondergrond blijven zitten. Reinig de ondergrond met een, afhankelijk van de ondergrond, geschikt reinigingsmiddel alvorens SikaWall®-465 Siloxane aan te brengen.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Nieuw metselwerk moet droog, volledig uitgehard en vrij van zoutafzetting zijn en voldoen aan de EN 1996-1-1:2022, Eurocode 6 voordat SikaWall®-465 Siloxane wordt aangebracht.

VERWERKING

Voorstrijken

Niet-absorberende ondergronden hoeven niet gepriemd te worden.

Absorberende ondergronden worden voorgestreekt met onverdunde SikaWall®-35 Multi-primer. De primer wordt goed geschud en met een roller of kwast aangebracht tot de ondergrond verzadigd is zonder een film te vormen. Het schilderen met SikaWall®-465 Siloxane kan beginnen als de primer droog is (ca. 24 uur).

Aanbrengen van SikaWall®-465 Siloxane

SikaWall®-465 Siloxane wordt grondig geroerd en in een gelijkmatige en dekkende laag aangebracht met roller, kwast of spuit.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en toepassingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met water.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaWall-465Siloxane-nl-NL-(10-2024)-2-2.pdf