

REINIGINGSADVIES ZWEMBADEN

Sikagard®-140 Pool

Dit reinigingsadvies is van toepassing op de volgende producten:

Sikagard®-140 Pool

Sikagard® PoolCoat

Reinigingsintervallen:

De intensiteit en frequentie van de reinigingsintervallen zijn sterk afhankelijk van de ligging van het gebouw; in een stedelijke of industriële omgeving treedt een andere en sterkere vervuiling op dan in een landelijk gebied. Delen, die zich boven de waterlijn bevinden, dienen regelmatig gereinigd te worden om aanslag en/of verkleuring door de inwerking van huidvetten, crèmes, blad en andere omgevingsverontreinigingen te voorkomen. Indien het zwembad wordt geleidigd, wordt geadviseerd het gehele bad na het ledigen en voor het vullen volledig te reinigen.

Voor de technische levensduur van het coatingsysteem bevelen wij aan om vervuiling als gevolg van luchtverontreiniging met een nader vast te stellen frequentie te reinigen. De reinigingsintervallen dienen voor elk individueel object op basis van de plaatselijke omstandigheden te worden vastgesteld.

Opmerkingen:

- Een hoge concentratie en langdurige inwerking van reinigingsmiddelen moet worden vermeden. Dit kan het oppervlak aantasten en een verhoogde aanhechting van vervuiling en/of verkleuring tot gevolg hebben.
- Het verdient de aanbeveling om de geschiktheid van de in te zetten machines, werkmethodes en reinigingsmiddelen vooraf op de locatie op een proefvlak te testen.
- Onze Sikagard® producten dienen met een mild alkalisch reinigingsmiddel te worden gereinigd.
- Gebruik **géén** reinigingsmiddelen, die zuur- of chloorhoudend zijn, uitsluitend producten met een pH tussen 6 en 8. Alcoholen, esters, ketonen, aromaten, glycoethers en andere organische oplosmiddelen tasten de Sikagard® producten aan en mogen derhalve niet toegepast worden.
- Geen reinigings- of hulpmiddelen met een schurende werking toepassen.

De toepassing dient plaats te vinden volgens opgave van de leverancier van het reinigingsmiddel en het bijbehorende productinformatieblad:

1. De concentratie is afhankelijk van de vervuiling, zie het informatieblad van de leverancier.
2. Het te behandelen oppervlak van onder naar boven benevelen en de voorgeschreven inwerktijd aanhouden.
3. Intensief handmatig borstelen met een zachte borstel.
4. Naspoelen met water van boven naar beneden. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan een lichte hogedrukreiniger met vlakke waterstraal worden ingezet (120-130 bar). Géén roterende spuitlans toepassen.

Algemene richtlijnen:

- Sterke vervuilingen en agressieve stoffen direct verwijderen.
- Het verdient aanbeveling om niet te reinigen in de “volle zon”.
- De objecttemperatuur dient lager te zijn dan 35 °C.
- Het is in het algemeen aan te bevelen de toe te passen producten en schoonmaakmethode vooraf te testen.
- Het verwijderen van grof vuil uitvoeren door afsprengen met koud/lauw (max. 35 °C) leidingwater, het gebruik van hoge druk reinigers wordt afgeraden. Hardnekkig vuil benevelen/besproeien met water waaraan een neutraal reinigingsmiddel is toegevoegd en vervolgens enige tijd laten inwerken. Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond verwijderen met behulp van een zachte doek, borstel of spons. Vervolgens alle delen grondig naspoelen met koud/lauw (max. 35 °C).
- Schaden, die ontstaan door onjuist gebruik of agressieve reinigingsmiddelen, vallen buiten de verantwoording van Sika Nederland B.V.
- Ontstaat er door extreme belasting schade aan de Sikagard® producten, dan moeten deze zo snel mogelijk hersteld worden om de functionaliteit en duurzaamheid van het systeem te waarborgen. Voor een goed en adequaat hersteladvies dient u contact op te nemen met een Sika-adviseur.

Waardebasis:

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van de omstandigheden.

Wettelijke kennisgeving:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse, zodanig, dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies, dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Refurbishment
Tel: 030 2410120
www.sika.nl

Reinigingsadvies
Sikagard® zwembaden
09-2021

Sika Nederland B.V.
Refurbishment