

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnacol® T-660

Lijm voor Sarnafil® TG 66, Sarnafil® TS 77 daksysteem en Sarnafil® TU onderdakbanen

PRODUCTOMSCHRIJVING

1-component contactlijm op basis van butylrubber

TOEPASSING

Sarnacol® T-660 is een contactlijm om daksysteem van het type Sarnafil® TG 66, Sarnafil® TG 77 en Sarnafil® TU te lijmen aan de ondergrond en voor detaillering.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Hecht zich aan schone oppervlakken zoals:

- Metaal
- Steen
- Beton
- Hout
- Isolatie (aluminium of mineraal glasvlies gecacheerd)

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

Kwaliteitsmanagementsysteem EN ISO 9001/14001

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	1-component butylrubber gebaseerde contactlijm met oplosmiddel	
Verpakking	Wegwerpelijk	18kg, 5kg
	Verpakkingseenheid	Europallet of per verpakking
Houdbaarheid	15 maanden vanaf de productiedatum wanneer het wordt opgeslagen in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking. De vervaldatum staat op de verpakking!	
Opslagcondities	Opslaan onder droge omstandigheden in een temperatuur tussen de +5 °C en de +30 °C	
Soortelijk gewicht	~0,79 kg/l (+20 °C)	
Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte	VOS-EU: 67,7 %	
Consistentie	Vloeibaar	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de absorptie van de ondergrond, en varieert van 300 - 500 g/m ² op niet-poreuze ondergronden tot 1000 g/m ² op zeer absorberende ondergronden.
Omgevingstemperatuur	De minimumtemperatuur voor het aanbrengen van de lijm:

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Ongeschikte ondergronden:

- EPS/XPS-isolatieplaten
- Koperplaten

Bij twijfel maak vooraf een hechttest.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond moet voldoende sterk zijn en een goede hechting hebben om weerstand te bieden aan windkrachten.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet bestand zijn tegen oplosmiddelen, stevig, schoon, droog, vrij van olie en vet. Metalen platen moet gereinigd worden met Solvent T 660 alvorens het behandeld wordt met Sarnacol® T-660.

VERWERKING

Toepassingsrichtlijn

Gebaseerd op de geldige plaatsingsinstructies van de relevante daksysteem.

Algemene informatie

Sarnacol® T-660 moet goed en zorgvuldig worden geroerd voor gebruik. Sluit het vat wanneer het werk voor langere periode gestopt wordt. Sarnacol® T-660 kan verdund worden met Solvent T 660 om de vloeibaarheid aan te passen. Gebruik het Solvent T 660 om lijmresten op het daksysteem te verwijderen.

Algemene principes voor het lijmen (contactlijmen)

De lijm wordt gelijkmatig verdeeld over de ondergrond, aanbrengen bij voorkeur door behulp van een

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Tel. +31 (0) 30-241 01 20

Fax +31 (0) 30-241 44 82

Breng de lijm op de ondergrond aan, niet op een gebied groter dan kan worden afgewerkt in één dag. Laat de lijm volledig drogen. De minimale verdamptijd is 2 uur, de maximale verdamptijd is 10 uur. Breng twee lagen lijm aan op absorberende ondergronden (de eerste moet volledig gedroogd zijn voordat de tweede aangebracht wordt). Breng de lijm gelijkmatig aan op de onderzijde van het dakbaan, bij voorkeur met een roller (de overlap zone van de lasnaad moet worden vrij blijven van lijm). Eens de lijm voldoende is verdampt (vingertest na ongeveer 30 minuten) plaats het membraan, lijn het uit, en druk het stevig aan met een aandrukroller. De benodigde tijd voor verdamping hangt af van de buitentemperatuur, luchtvochtigheid en de staat van de ondergrond.

Activatie door verhitting

Na de verlijming kan de hechting meestal verbeterd worden door verhitting van het oppervlak dakbaan. De dakbaan verhitten aan de oppervlakte door middel van een hittebron (Sarnafil® hittepijstool) en onmiddellijk aan te drukken door middel van een aandrukroller. Vermijd te veel hitte op de membraan! Vermijd de hittebron in de zone van de overlap.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Gereedschap en uitrusting moet na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met Solvent T 660.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.