

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaWall®-35 Multi-primer

Alkalibestendige primer voor zuigende ondergronden

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaWall®-35 Multi-primer is een alkalibestendige primer op waterbasis voor zuigende ondergronden vóór het aanbrengen van verf. Het zorgt voor een goede indringing in de ondergrond en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

TOEPASSING

Voor het voorstrijken van pleisterwerk, mortel, beton, gasbeton, metselwerk en andere minerale oppervlakken. Aanbevolen als primer voor SikaWall®-465 Siloxaanverf.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede indringing in de ondergrond
- Alkalibestendig
- Gebruik binnen en buiten
- Toegevoegde indicatie kleurstof

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Can à 5 liter
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Opslaan in gesloten verpakking, droog en bij temperaturen boven het vriespunt.

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	6 - 10 m ² afhankelijk van de zuiging in de ondergrond
Omgevingstemperatuur	+8°C tot +25°C
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 85%
Wachttijd tot overlagen	Circa 6 uur
Droogtijd	Circa 1 uur bij +20°C en 60%

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten dienen de gebruikers het meest recente veiligheidsinformatieblad (VIB) te raadplegen dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

RICHTLIJN 2004/42/CE - BEPERKING VAN VOS EMISIES

Volgens de EU-richtlijn 2004/42/EG bedraagt het maximaal toegestane gehalte aan VOS (productcategorie II G/H type wb) 30 g/l (grenswaarden 2010) voor het gebruiksklare product. SikaWall®-35 Multi-primer bevat geen VOS in het gebruiksklare product.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond moet gezond, schoon, droog en vrij zijn van alle stof en verontreinigingen zoals vuil, olie, vet, coatings en oppervlaktebehandelingen, enz. Reinig de ondergrond met een, afhankelijk van de ondergrond, geschikt reinigingsmiddel alvorens SikaWall®-35 Multi-primer aan te brengen.

Nieuw metselwerk moet droog, volledig uitgehard en vrij van zoutafzetting zijn en voldoen aan de EN 1996-1-1:2022, Eurocode 6 voordat SikaWall®-35 Multi-primer wordt aangebracht.

VERWERKING

SikaWall®-35 Multi-primer worden gewoonlijk onverdund gebruikt, maar kunnen worden verdund met max. 20% schoon, koud water.

De primer wordt goed geschud en aangebracht met een roller of kwast tot de ondergrond verzadigd is zonder een film te vormen.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en toepassingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met water.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.