

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# Sika® Extender T

Verdikkingsmiddel voor Sikafloor® vloercoatings (Sika® Stellmittel T)

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Extender T (Sika® Stellmittel T) is een inert, fijn, wit, vezelachtig polymeerpoeder toegepast als verdikkingsmiddel voor Sikafloor® vloercoatings.

## TOEPASSING

- In combinatie met Sikafloor® epoxy, polyurethaan en PMMA harsen
- Applicaties op horizontale oppervlakken om aangepaste oppervlaktetexturen te creëren
- Applicaties op verticale oppervlakken om de hars standvast te maken tijdens het uitharden
- Scheur- en poriënvuller om horizontale en verticale oppervlakken af te dichten

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	1 kg emmer
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar na productiedatum
<b>Opslagcondities</b>	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
<b>Uiterlijk / kleur</b>	Wit poeder

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Maakt het mogelijk de viscositeit van Sikafloor® producttoepassingen aan te passen
- Economisch, gemakkelijk te mengen en te gebruiken
- Geen effect op potlife of uithardingssnelheid
- Lage hoeveelheid nodig om de harsviscositeit te veranderen
- Niet kankerverwekkend
- Inert en niet-reactief

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Niet handmatig Sika® Extender T (Sika® Stellmittel T) mengen, alleen mechanisch mengen.
- Een glanzend uiterlijk kan worden beïnvloed door hoge hoeveelheden toe te voegen.
- Hechteigenschappen kunnen worden beïnvloed door hoge hoeveelheden toe te voegen.
- Sika® Extender T (Sika® Stellmittel T) kan zichtbaar zijn in doorzichtige coatings bij grote hoeveelheden.
- Beschermen tegen contact met vocht, Sika® Extender T (Sika® Stellmittel T) moet droog blijven.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### VERWERKING

Algemene richtlijnen:

De vereiste hoeveelheid naam wordt toegevoegd aan de Sikafloor® hars in overeenstemming met het desbetreffende productinformatieblad over een periode van ~15 seconden tot het volledig gemengd is zonder zichtbare klonters. Raadpleeg het desbetreffende productinformatieblad van de Sikafloor® -hars voor meer informatie.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Sika Nederland B.V.

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82