

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Primer-107

(formerly MSeal P 107)

1-Component primer op silaan basis voor niet-poreuze substraten

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Primer-107 is een 1-component primer op basis van silaan voor polysulfide-afdichtmiddelen op niet-poreuze substraten.

TOEPASSING

Sika® Primer-107 wordt gebruikt op de volgende niet-poreuze substraten:

- Glas
- Geglazuurde keramische tegels
- Non-ferrometalen
- Roestvrij staal

Sika® Primer-107 wordt gebruikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zeer goede hechting aan roestvrij staal en non-ferrometalen
- Lage viscositeit

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Silaan
Verpakking	Doos van 4 x 1 L - sets.
Kleur	Transparant
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden bewaard in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +15 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilig hanteren en opslaan.
Soortelijk gewicht	0,8 kg/L (EN ISO 2811-1)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Voor 15 mm diepe voegen (2x 15 mm hechtingsoppervlak): ~1,5 ml/m of ~50 ml/m ² Opmerking: Verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met mogelijk extra materiaal vanwege poreusheid van het oppervlak, oppervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan op een testvlak om het exacte verbruik voor de specifieke substraatcondities en de voorgestelde toepassingsapparatuur te berekenen.	
Producttemperatuur	Maximaal	+40 °C
	Minimaal	+5 °C
Omgevingstemperatuur	Maximaal	+40 °C
	Minimaal	+5 °C
Dauwpunt	De temperatuur van het substraat moet ten minste +3 °C boven het dauwpunt liggen om het risico van condensatie en daardoor onthechting te verminderen.	
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+40 °C
	Minimaal	+5 °C
Open tijd	1 uur tot maximaal 6 uur	
Afluchttijd	10–30 minuten	

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

Het substraat moet heel en schoon zijn en vrij zijn van vuil, olie, vet, polijstmiddel, coatings, wateroplosbare en waterbestendige lijmen, lak, cementsluier, oppervlaktebehandelingen en los brokkelig materialen.

VERWERKING

- Giet de primer in een andere container en sluit het blik onmiddellijk.
- Als de primer wordt gebruikt op de contactvlakken van de voegen, plaatst dan de ronde polyethyleen rugvulling in de voeg voordat de primer wordt aangebracht.
- Gebruik een borstel om een dunne laag primer aan te brengen op de hechtingsoppervlakken die bedoeld zijn voor het afdichtmiddel.
- Als verschillende primers moeten worden aangebracht voor dezelfde voeg (verschillende oppervlakken aan beide zijden van de voeg), houd dan rekening met de korte open tijd van 30 minuten bij het aanbrengen van het afdichtmiddel. Let op: Deze open tijd is aanzienlijk korter dan bij andere primers.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en toepassingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met Sika® Remover-208. Na uitharden kan gehard materiaal alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Primer-107
Maart 2026, Version 04.01
02051600000002004

SikaPrimer-107-nl-NL-(03-2026)-4-1.pdf