

# REINIGINGSADVIES

## Sikagard® Productrange

---

**Dit reinigingsadvies is van toepassing op de volgende producten:**

Sikagard® Monolastex®  
Sikagard®-550 W Elastic  
Sikagard®-675 W ElastoColor

---

**Reinigingsintervallen:**

De intensiteit en frequentie van de reinigingsintervallen zijn sterk afhankelijk van de ligging van het gebouw; in een stedelijke of industriële omgeving treedt een andere en sterkere vervuiling op dan in een landelijk gebied. Tevens speelt de gewenste uitstraling van het gebouw een rol in de reinigingsintervallen.

Voor de technische levensduur van het coatingsysteem bevelen wij aan om vervuiling als gevolg van luchtverontreiniging met een nader vast te stellen frequentie te reinigen. Constructies, die worden blootgesteld aan regen, hebben, in vergelijking met bijv. tunnels/viaducten, al een natuurlijke reiniging en hoeven zodoende minder vaak gereinigd te worden. De reinigingsintervallen dienen voor elk individueel object op basis van de plaatselijke omstandigheden te worden vastgesteld.

**Opmerkingen:**

- Een hoge concentratie en langdurige inwerking van reinigingsmiddelen moet worden vermeden. Dit kan het oppervlak aantasten en een verhoogde aanhechting van vervuiling en/of verkleuring tot gevolg hebben.
- Het verdient aanbeveling om de geschiktheid van de in te zetten machines, werkmethodes en reinigingsmiddelen vooraf op de locatie op een proefvlak te testen.
- Onze Sikagard® producten dienen met een mild alkalisch reinigingsmiddel te worden gereinigd.
- Gebruik **géén** reinigingsmiddelen die zuur- of chloorhoudend zijn! Alcoholen en andere organische oplosmiddelen tasten de Sikagard® producten aan en mogen derhalve niet toegepast worden.

**De toepassing dient plaats te vinden volgens opgave van de leverancier van het reinigingsmiddel en het bijbehorende productinformatieblad:**

1. De concentratie is afhankelijk van de vervuiling, zie informatieblad van de leverancier.
2. Het te behandelen oppervlak van onder naar boven benevelen en de voorgeschreven inwerktijd aanhouden.
3. Intensief handmatig borstelen met een zachte borstel.
4. Naspoelen met water van boven naar beneden. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan een lichte hogedrukreiniger ingezet worden (120-130 bar).

### **Algemene richtlijnen:**

- Sterke vervuilingen en agressieve stoffen direct verwijderen.
- Het door ons voorgestelde schoonmaakadvies kan slechts een overzicht van de verschillende reinigingsmethoden voor Sikagard® producten geven. Door verschillen in gebruik, textuur van het oppervlak en vervuiling, alsmede door de grote keuze in reinigingsproducten is het aan te bevelen een professioneel schoonmaakbedrijf in te schakelen bij het opstellen van een objectgespecificeerd schoonmaakadvies.
- Het is in het algemeen aan te bevelen de toe te passen producten en schoonmaakmethode vooraf te testen.
- Schaden, die ontstaan door onjuist gebruik of agressieve reinigingsmiddelen, vallen buiten de verantwoording van Sika Nederland B.V.
- Ontstaat er door extreme belasting schade aan de Sikagard® producten, dan moeten deze zo snel mogelijk hersteld worden om de functionaliteit en duurzaamheid van het betonbeschermings-systeem te waarborgen. Voor een goed en adequaat hersteladvies dient u contact op te nemen met een Sika-adviseur.

### **Waardebasis:**

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen afwijken, afhankelijk van de omstandigheden.

### **Wettelijke kennisgeving:**

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse, zodanig, dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies, dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

**Sika Nederland B.V.**  
Refurbishment  
Tel: 030 2410120  
[www.sika.nl](http://www.sika.nl)

Reinigingsadvies  
Sikagard®Productrange  
12-2020

Sika Nederland B.V.  
Refurbishment

© 2020 Sika Nederland B.V.