

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Separol® W-320

Economische watergedragen ontkistingsolie

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Separol® W-320 is een kant-en-klare, oplosmiddelvrije ontkistingsolie. Een emulsie gebaseerd op minerale olie.

TOEPASSING

Sika® Separol® W-320 wordt gebruikt op de werkplaats en prefabindustrie.

Speciaal ontwikkeld voor gebruik op:

- Gladde, niet-zuigende bekisting
- Zuigende bekisting
- Verwarmde bekisting (tot +70°C)

Sika® Separol® W-320 is ook geschikt voor:

- Geprofileerde bekisting

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Laag viskeus
- Uitstekende 'hecht' eigenschappen op bekistingsmateriaal
- Goede vloeï na verspuiten
- Zeer poriënverdringend
- Geeft geen brandbare damp
- Geen harsvorming
- Verminderd 'stof' resten op bekisting
- Veilig te gebruiken door verwerkers

Dit levert de volgende voordelen op:

- Eenvoudige en precieze ontkisting van het verharde beton
- Hoge kwaliteit van het oppervlak
- Geen reductie van de betonkwaliteit aan het oppervlak
- Bescherming van de metalen bekisting en vroegtijdige veroudering

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

Sika® Separol® W-320 is getest volgens de interne testprocedures van Sika®.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Op aardolie gebaseerde minerale olie, opgelost in water
Verpakking	Can à 5 ltr Can à 20 ltr
Houdbaarheid	6 maanden vanaf de productiedatum indien aan de opslagcondities wordt voldaan
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en verontreiniging. Geopende verpakkingen moeten afgesloten opgeslagen worden.
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar, melkachtig wit
Soortelijk gewicht	0,97 g/cm ³ (bij +20°C)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Sika® Separol® W-320 behaald een zeer efficiënt verbruik afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden en gebruikte bekisting tot wel ~140 m ² /kg bij niet zuigende bekisting (bijv. staal of kunststof)
Omgevingstemperatuur	+5°C tot +50°C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Vooraf aan de verwerking, moet de Sika® Separol® W-320 grondig opgeroerd worden. Sika® Separol® W-320 is een kant-en-klaar product. Niet verdunnen met water of andere materialen. De bekistingen moeten schoon en droog zijn.

Resten van roest of beton moeten verwijderd worden. Sika® Separol® W-320 wordt aangebracht in dunne, uniforme lagen met een fijn wit gespikkeld uiterlijk, die het gehele oppervlak bedekken (bij zeer zuigende bekistingen kan het nodig zijn een extra laag aan te brengen).

We raden het gebruik van een speciaal spuitpistool aan met een werkdruk van 3 – 6 bar en een plat verspuittende nozzle (01 F110 bijv. 652.307 of 652.245). Ophoping van Sika® Separol® W-320 moet worden vermeden. Overtollig materiaal moet verwijderd worden door middel van een doek of spons.

Na applicatie moet er een afluchttijd aangehouden worden van 20 minuten bij +20°C.

Vooraf aan de stort is het aan te raden een proef te doen om de procedure te optimaliseren voor elk project.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sika® Separol® W-320
April 2023, Version 01.03
021405021000000160

SikaSeparolW-320-nl-NL-(04-2023)-1-3.pdf