

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaFuko® VPress

Voormalig TPH VPRESS / Herinjectieslang voor het afdichten van constructievoegen

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaFuko® VPress is een herinjecteerbare slang voor het afdichten van diverse constructie- en aansluitvoegen in waterdichte betonconstructies bijv. kelderuren.

TOEPASSING

SikaFuko® VPress dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

SikaFuko® VPress wordt geïnjecteerd met geschikte SikaInject® materialen, zoals acrylaat- en microfijne cementsuspensies (voor meervoudige injecties) of polyurethaan- en epoxyharsen (voor enkelvoudige injecties).

In de grond-, weg- en waterbouw, de ruwbouw en de tunnelbouw.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- PVC mantel
- Geribbeld oppervlak
- Direct lasbaar op PVC waterbars
- Twee versies beschikbaar: 6 mm en 10 mm diameter
- Maximale systeemplengte 30 m

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Blauw, PVC monoslang, geribbeld met sleuven
Verpakking	100 m op kartonnen spoel
Houdbaarheid	24 maanden in originele verzegelde verpakking
Opslagcondities	Droog, tussen 15-25°C, beschermd tegen hitte, vorst en direct zonlicht
Diameter	13 mm (buitenzijde) 6 mm (binnenzijde)

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Verwijder los materiaal en cementsluis (scheidinglaag in de constructievoegen) om ondermijning te voorkomen. Het oppervlak van de voegen moet glad zijn. De slang moet in direct contact staan met de voeg. IJs en water moeten worden verwijderd voordat de slang wordt geïnstalleerd.

VERWERKING

Installatie en bevestiging:

- Gebruik plastic klemmen of metalen spijkerklemmen
- Steek de plastic klem in een boorgat met een diameter van 8 mm
- Metalen klemmen kunnen worden vastgespijkerd of geschoten worden met een tackler.
- De bevestigingspunten moeten 10 cm - 15 cm uit elkaar liggen (niet meer dan 15 cm)
- Vermijd contact tussen de afzonderlijke slangdelen / voorkom dat de slangen met elkaar in contact komen

Neem bij de installatie de minimale buigradius in acht:

- Binnendiameter 6 mm - 50 mm

Slanguiteinden:

- Leid de ongeopende slanguiteinden in een rechte hoek uit de constructie
- Sluit ze aan in beschermde wanddozen die zijn bevestigd aan de wapening
- Of bevestig de slanguiteinden met bekistingspakkers op de bekisting

Doorlaatbaarheid, toegankelijkheid, markering, indien van toepassing, en de beschermde posities van de slanguiteinden moeten worden gewaarborgd voor latere injecties.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaFuko® VPress
Juni 2025, Version 01.01
020707100010000006

SikaFukoVPress-nl-NL-(06-2025)-1-1.pdf