

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaPaver®-620

Verdichtingshulp voor aardvochtigbeton met goede vormvulling

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaPaver®-620 is een verdichtingshulp die is ontwikkeld om op een economische manier de verdichting van aardvochtigbeton te verbeteren bij verhoogde water-cementfactor, terwijl een goede vormvulling wordt gegarandeerd. Het hierdoor verminderde aantal verdichtingsporiën leidt tot een hoger kwaliteitsniveau met minder schommelingen.

TOEPASSING

- Betonstraatstenen
- Metselblokken
- Trottoirbanden
- Landschapelementen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verbeterde verdichtbaarheid van aardvochtigbeton
- Economische betonrecepturen
- Minder kwaliteitsvariaties en daardoor minder B-keuze producten

SikaPaver®-620 verbetert de dispersie en bevochtiging van cement, toeslagmaterialen en pigmenten, waardoor de doel-dichtheid sneller kan worden bereikt of het poriëngehalte kan worden verminderd bij dezelfde verdichtingsinspanning.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Oppervlakte actieve stof
Verpakking	Drum: 200 kg net weight IBC: 1000 kg net weight
Uiterlijk / kleur	Helder vloeistof
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum wanneer correct opgeslagen, in originele ongeopende verpakking. Na langdurige opslag het product goed oproeren voor gebruik.
Opslagcondities	Bescherm tegen vorst, sterk zonlicht en verontreiniging. Bij bulklevering moeten de tanks en gebruikte apparatuur schoon zijn.
Soortelijk gewicht	1,00 kg/dm ³ bij +20°C
pH-Waarde	circa 7
Totaal gehalte chloride-ionen	≤ 0,10 %
Equivalent natriumoxide	≤ 0,5 %

VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen hoeveelheid	0,2 – 0,6 % van het bindmiddelgewicht.
Compatibiliteit	Voor gebruik moeten geschiktheidstesten worden uitgevoerd. Voldoende verdichting van onder- en dekbeton, terwijl tegelijkertijd capillaire porositeit wordt vermeden, is essentieel om de beoogde prestatieparameters van de geproduceerde aardvochtige betonelementen te waarborgen. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Technical Service. Het gebruik van SikaPaver®-620 in nat gestort beton is niet geschikt.
Verwerkingsinformatie	SikaPaver®-620 moet worden toegevoegd met het mengwater of worden ingebracht aan het einde van het mengproces. De benodigde mengtijd na dosering van het hulpstof hangt af van het type menger.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaPaver®-620
Februari 2026, Version 01.02
021404061000000185

SikaPaver-620-nl-NL-(02-2026)-1-2.pdf