

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Voor poreuze ondergronden en natuursteen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikagard®-792 All-in-One Protect is een geavanceerde beschermende impregnering die is ontwikkeld voor een langdurige en zeer doeltreffende bescherming van poreuze ondergronden en natuursteen. Het product is na applicatie volledig onzichtbaar op lichte en de meeste poreuze ondergronden. Op donkere materialen kan een lichte kleurverdieping optreden. Het product beschermt steenachtige ondergronden en bestrating tegen vlekvorming door de meest voorkomende vloeistoffen, waaronder olie, brandstof en water. Daarnaast vermindert het schade als gevolg van waterindringing en oppervlakte-erosie.

Sikagard®-792 All-in-One Protect helpt tevens te voorkomen dat graffiti zich aan het oppervlak hecht, waardoor verwijdering met geschikte reinigingsmiddelen aanzienlijk eenvoudiger wordt. Het product blijft dampopen, zodat het hygrothermische gedrag van de constructie niet wordt beïnvloed.

TOEPASSING

Sikagard®-792 All-in-One Protect is geschikt voor de bescherming van gevels, hellende daken, bestratingen, werkbladen en vloeren van poreuze natuursteen of minerale ondergronden, inclusief kwartsvrije materialen. Het product kan bovendien worden toegepast op naaldhout.

Het product kan worden gebruikt op de volgende ondergronden:

- Poreuze natuursteensoorten, zoals graniet, kalksteen, marmer en vergelijkbare materialen
- Geconstrueerde of kunstmatige steen
- Terracotta, inclusief bakstenen en vloertegels
- Dakpannen van klei of beton
- Betonklinkers, cementgebonden en kalkgebonden pleisters en mortels
- Houten elementen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van natuursteen
- Geschikt voor toepassingen op gevels, daken en vloeren
- Oplosmiddelvrije formulering
- Onbrandbaar en met een zeer geringe geurhinder
- Geschikt voor toepassing binnen en buiten
- Verhoogt aanzienlijk de weerstand tegen water-, olie- en vetvlekken
- Biedt een hoge mate van waterafstoting
- Verandert bij de meeste ondergronden het uiterlijk van het behandelde oppervlak niet
- UV-bestendig en niet vergelend
- Vergemakkelijkt het verwijderen van graffiti wanneer een geschikt antigraffitireinigingsmiddel wordt toegepast volgens de aanbevelingen van de fabrikant

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Fluorvrij polymeer in waterige oplossing
Verpakking	5 en 20 liter plastic jerrycan
Uiterlijk / kleur	Transparante vloeistof die een licht gelige kleur en een lichte waas kan hebben. Transparant na drogen.
Houdbaarheid	12 maanden vanaf productiedatum mits opgeslagen in ongeopende, originele, onbeschadigde verpakking
Opslagcondities	Opslaan bij droge, koele omstandigheden. Beschermen tegen vorst.
Soortelijk gewicht	~1.00 g/cm ³ bij 20 °C
pH-Waarde	10,5 bij 20 °C

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Breng 1 tot 3 lagen nat-in-nat aan. De tweede laag moet worden aangebracht voordat de eerste laag volledig handdroog is (circa 30 minuten). Het verbruik is afhankelijk van het type ondergrond en de porositeit van de ondergrond: - Op ondergronden met een lage porositeit: doorgaans 25 tot 100 g/m² per laag - Op sterk poreuze ondergronden: doorgaans 50 tot 150 g/m² per laag Opmerking De opgegeven verbruikswaarden zijn indicatief. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de porositeit, structuur en absorptie van de ondergrond. Het wordt aanbevolen vooraf een proefvlak aan te brengen om het exacte verbruik vast te stellen.	
Omgevingstemperatuur	Minimaal	+5 °C
	Maximaal	+30 °C
Dauwpunt	Breng Sikagard®-792 All-in-One Protect aan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur die minimaal 2 °C boven het dauwpunt ligt.	
Ondergrondtemperatuur	Minimaal	+5 °C
	Maximaal	+30 °C
Verwerkt product belastbaar na	Optimale bescherming wordt bereikt na 14 dagen	

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Sikagard®-792 All-in-One Protect mag vóór gebruik niet worden verdund.
- Sikagard®-792 All-in-One Protect mag niet worden gemengd met andere producten.
- Niet geschikt voor toepassing op niet-absorberende steenachtige ondergronden.
- Niet aanbrengen tijdens regen of bij zeer warme weersomstandigheden.
- Donkere ondergronden met een beperkte absorptie vereisen een zorgvuldige applicatie om streepvorming te voorkomen. Breng het product niet overmatig aan en verwijder overtollig materiaal voordat het

begint te drogen. Veeg het oppervlak na applicatie af met een vochtige, pluivrije doek om een egaal eindresultaat te verkrijgen. Eventuele opgedroogde strepen kunnen doorgaans worden verwijderd door het oppervlak voorzichtig na te wrijven met een schone, droge doek.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen. Dit bevat informatie over de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde eigenschappen van het product.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof, vuil en andere verontreinigingen. Losse of onvolgende hechtende delen, bestaande coatings en verontreinigingen zoals olie, vet en biologische vervuiling (groene of rode aanslag) moeten vóór de applicatie volledig worden verwijderd.

VERWERKING

Sikagard®-792 All-in-One Protect wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet worden verdund. Schud de gesloten verpakking vóór gebruik grondig. Breng het product gelijkmatig aan met een kwast, roller of een geschikte lagedrukspuit. Werk het product goed in de ondergrond voor een optimale indringing. Laat geen overtollig materiaal op het oppervlak achter. Indien nodig kan overtollig product circa 30 minuten na applicatie worden verwijderd met een vochtige doek.

Zorg voor een gelijkmatige en volledige dekking van het oppervlak, met extra aandacht voor structuurrijke natuursteenoppervlakken waar plasvorming van het product moet worden voorkomen.

Breng het product op gevels en daken van onder naar boven aan om aflopen van het product over onbehandelde oppervlakken te voorkomen.

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond 1 tot 3 lagen nat-in-nat aanbrengen. Elke volgende laag moet worden aangebracht voordat de voorgaande laag volledig droog is.

Laat het product na applicatie minimaal 24 uur drogen voor volledige droging.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Het gereedschap moet onmiddellijk na het aanbrengen met water worden gereinigd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikagard®-792 All-in-One Protect
September 2026, Version 04.01
021890150000263185

Sikagard-792All-in-OneProtect-nl-NL-(09-2026)-4-1.pdf