BUILDING TRUST

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PAREXLANKO® PARLUMIÈRE FIN

Fijne kalkpleister voor gevelafwerking en voegwerk op minerale ondergronden.

PRODUCTOMSCHRIJVING

PAREXLANKO® PARLUMIÈRE FIN is een gekleurde kalkafwerkpleister met fijne korrel, gebaseerd op een traditionele samenstelling. Het product wordt toegepast als afwerklaag op PARLUMIÈRE CLAIR en andere traditionele pleistersystemen, evenals voor het voegwerk van baksteen en natuursteen.

TOEPASSING

- Afwerklaag op PARLUMIÈRE CLAIR, PARLUMIÈRE STH en traditionele kalkgebonden onderpleisters
- Afwerklaag op traditionele onderpleisters
- Restauratie en afwerking van oude gemetselde gevels
- Voegwerk van breuksteen, baksteen en natuursteen
- Het product is getest en positief beoordeeld in het kader van erfgoedtoepassingen.

AFWERKING
- Geschuurd
- Gesponst
- Gekrabd
- Afgeschraapt
- Rustiek
- Geborsteld

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge compatibiliteit met PARLUMIÈRE CLAIR
- Hoog luchtkalkgehalte
- Lage elasticiteitsmodulus
- Dampopen
- Handmatig en machinaal verwerkbaar
- Diverse afwerkingsmogelijkheden: met de spaan afgewerkt, met een viltspaan afgewerkt, gekrabd, gesneden of geborsteld
- Op de bouwplaats te personaliseren door toevoeging van geschikt zand of natuurlijke kleurpigmenten.
- Laag gehalte aan oplosbare zouten (natrium en kalium)

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- NEN EN 998-1
- Label Excell Plus

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Luchtkalk en hydraulisch bindmiddel waarbij de verhouding luchtkalk tot bindmiddel ≥ 74% op volumebasis bedraagt, kalk- en silicazanden, lichtgewicht toeslagstoffen, organische additieven (< 0,3%), minerale pigmenten
Verpakking	Zak van 25 kg Pallet met 48 zakken, totaal 1,2 ton
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking en beschermd tegen vocht.
Opslagcondities	Droog en beschermd tegen vocht opslaan
Soortelijk gewicht	Ca. 1.300 kg/m³
Maximale korrelgrootte	0-2,5 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Mortel Mix Ontwerp	Type CR
Druksterkte	CS I
Buigsterkte	≤ 1 MPa
E-modulus	≤ 3.000 MPa
Reactie bij brand	A1
Waterdampdoorlatendheid	▪ >0,8 g/m²·h·mmHg ▪ μ ≤ 10 ▪ Sd ≈ 0,10 m (bij 10 mm)
Capillaire absorptie	Wc 0

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	5,0 – 6,0 liter water per 25 kg	
Verbruik	Ca. 1,4 kg/m² per mm laagdikte	
Omgevingstemperatuur	Minimaal	+5 °C
	Maximaal	+30 °C
Wachttijd tot overlagen	Op PARLUMIÈRE CLAIR	Minimaal 3 dagen
	Op PARLUMIÈRE STH	Minimaal 7 dagen
	Op traditioneel onderpleister	Minimaal 7 dagen

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Niet toepassen op bevroren ondergronden
- Beschermen tegen weersinvloeden
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
- Alleen geschikt voor minerale ondergronden

VERWERKINGSINSTRUCTIES

GEREEDSCHAP

- Handmatig: troffel en spaan
- Mechanisch: pleisterspuitmachine (6–8 bar druk)
- Mortelpomp met luchttoevoer (Luchtdebiet: minimaal 60 m³/uur - Luchtdruk: 4 tot 6 bar)

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en vrij van stof, loszittende delen, organische lagen en pleisterresten zijn.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet worden gereinigd en ontdaan van alle niet-hechtende delen, coatings, pleisters en gipslagen. Scheuren moeten worden geopend en vooraf gerepareerd met geschikte mortel, minimaal 7 dagen vóór applicatie. Bij voegwerk dienen de voegen tot circa 3 cm diepte te worden uitgehakt. De ondergrond moet de dag vóór applicatie grondig worden bevochtigd zonder verzadigd te raken, waarbij op de dag van verwerking gecontroleerd moet worden dat het oppervlak vochtig maar niet nat is.

MENGEN

Meng het product met 5,0 tot 6,0 liter water per zak van 25 kg tot een homogene mortel zonder klonten. Mechanisch mengen gedurende circa 5 minuten of 5 tot 7 minuten bij gebruik van een mortelpomp. De voorgeschreven mengverhouding en mengtijd moeten worden aangehouden.

VERWERKING

De mortel kan handmatig of machinaal worden aangebracht. Op homogene ondergronden wordt het product in een laagdikte van circa 5 tot 12 mm aangebracht in één of twee nat-in-nat uitgevoerde arbeidsgangen. Op herstelde ondergronden wordt het product aangebracht in twee lagen van circa 10 tot 12 mm om zichtbare overgangen te voorkomen. Voor voegwerk wordt de mortel in opeenvolgende arbeidsgangen aangebracht en verdicht.Afhankelijk van de ondergrond gelden minimale wachttijden vóór applicatie, zoals 3 dagen op PARLUMIÈRE CLAIR en 7 dagen op PARLUMIÈRE STH of traditionele onderpleisters.

Belangrijk

• Product uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
• Bescherm de gevels gedurende de volledige uitvoeringsperiode en de daaropvolgende drie dagen met een steigergaas of beschermnet.
• Niet aanbrengen op bevroren ondergronden of wanneer er kans op vorst bestaat.
• Minimale verwerkingstemperaturen: +5 °C voor lichte kleuren, +8 °C voor verzadigde/donkere kleuren.
• Bij temperaturen hoger dan +30 °C dienen passende maatregelen te worden genomen (bescherming, bevochtiging, enz.).
• Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, geschikte werkkleding en een veiligheidsbril.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB).

NABEHANDELING TIJDENS DOORHARDING

Tijdens en na applicatie moet het product worden beschermd tegen weersinvloeden zoals regen, wind en zon, gedurende de werkzaamheden en tot circa 3 dagen daarna. Daarnaast moet het verharde pleisteroppervlak 24 tot 72 uur na applicatie worden bevochtigd om een goede uitharding te bevorderen.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82