

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaPaver®- 800 Color

Efflorescentiereducer met vul- en verdichtingshulp voor gladde oppervlakken.

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaPaver®- 800 Color is een efflorescentiereducer voor briljant gekleurde prefab-elementen, die een vul- en verdichtingshulp met anti-kleefeffect bevat. Het product is speciaal ontwikkeld voor bestratingselementen met gladde oppervlakken.

TOEPASSING

- Straatstenen, met name voor gekleurde dek- en onderlagen
- Betontegels vervaardigd uit aardvochtigbeton
- Gekleurde tuin- en landschapelementen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hydrofobe werking met vul- en verdichtingshulp voor verminderde kalkuitbloei
- Zorgt voor uniformere en intensievere kleuring van beton met minder risico op aankleven van de trilkop
- Verhoogt de duurzaamheid van het eindproduct

SikaPaver®- 800 Color verbetert de dispersie en bevochtiging van cement, toeslagmaterialen en pigmenten, waardoor de doelmatige verdichtingsdichtheid sneller wordt bereikt of het poriëngehalte vermindert bij dezelfde verdichtingsinspanning.

Daarnaast verhoogt SikaPaver®- 800 Color de oppervlaktespanning van het water, waardoor het waterabsorberend vermogen van het beton wordt gereduceerd.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Oleaat
Verpakking	IBC: 1000 kg net gewicht
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar / gelig
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum wanneer juist opgeslagen in originele, opgeopende verpakking. Na langdurige opslag, goed oproeren.
Opslagcondities	Bescherm tegen vorst, intens zonlicht en verontreiniging. Bij bulk levering, zorg voor schone tanks en apparatuur.
Soortelijk gewicht	1,00 kg/dm ³ bij +20°C
pH-Waarde	ca. 11
Totaal gehalte chloride-ionen	≤ 0,10 %
Equivalent natriumoxide	≤ 1,5 %

VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen hoeveelheid	0,2 - 0,6 % van het bindmiddelgewicht.
Verwerkingsinformatie	SikaPaver®- 800 Color dient toegevoegd te worden met het mengwater of aan het einde van het mengproces. De benodigde mengduur na dosering van het hulpstof is afhankelijk van het type en de werking van de gebruikte menger.
Beperkingen	Voor gebruik moet er een geschiktheidstest worden uitgevoerd. Het verminderen van de meest voorkomende kalkuitbloei (in horizontale voegen tussen de afzonderlijke lagen van het pakket straatstenen) vereist een dicht en hydrofobe betonstructuur voor zowel de onderlaag als de deklaag. Voldoende verdichting van zowel onder- als dekbeton is essentieel om de beoogde prestatieparameters van de geproduceerde aardvochtige beton-elementen te waarborgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Technical Service/ Het gebruik van SikaPaver®- 800 Color in natgegoten beton is niet geschikt.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
SikaPaver®- 800 Color
Februari 2026, Version 04.02
021404061000000153

SikaPaver-800Color-nl-NL-(02-2026)-4-2.pdf