

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaCeram®-960 Epoxy Finish

Toe te voegen aan waswater, ter verwijdering van epoxyvoegmortel.

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaCeram®-960 Epoxy Finish is een poederconcentraat dat aan het waswater moet worden toegevoegd na het lijmen van tegels met epoxyhars. Het verwijdert de achtergebleven restsliuier van de epoxymortel.

TOEPASSING

SikaCeram®-960 Epoxy Finish wordt gebruikt voor:

- Muren en vloeren
- Glazen en keramische tegels en mozaïeken

Opmerking:

- Het product mag gebruikt worden voor binnen- en buitentoepassingen.
- Het product mag enkel worden gebruikt door ervaren professionals.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verwijdert de restsliuier van een epoxymortel.
- Gemakkelijk in verwerking en gebruik.
- Voeg eenvoudigweg het poeder toe aan het waswater.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	750 gr. plastic doos Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingvarianties.
Kleur	Wit
Houdbaarheid	18 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, in droge omstandigheden aan een temperatuur tussen de 0 °C en de +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilige omgang en opslag.
Consistentie	Poeder

TECHNISCHE INFORMATIE

Thermische weerstand	Maximaal	+80 °C
	Minimaal	-20 °C

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	1 : 100	
Opbrengst	75–150 m² per verpakking Opmerking: Verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met bijkomend materiaal als gevolg van poreusheid van het oppervlak, oppervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan op een testgebied om het exacte verbruik voor de specifieke ondergrondomstandigheden en de voorgestelde toepassingsapparatuur te berekenen.	
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+25°C
	Minimaal	+10°C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

GEREEDSCHAP

- Sponsspaan
- Emmer met rollen
- Voegbord

MENGEN

1. Volg de mengverhouding van 1 : 100, b.v. 50 g product op 5 liter water.
2. Weeg het product af en giet het in een emmer schoon water.
3. Roer handmatig door met schoon gereedschap.

VERWERKING

BELANGRIJK

Risico op vlekken op natuursteen

Het gebruik van het product op natuursteen kan leiden tot vlekken op het oppervlak.

1. Gebruik het product niet in combinatie met natuursteen.
2. Breng het aan op een testgebied bij twijfel.

Bescherm het product tegen vocht

Opmerking:

1. Sluit geopende verpakkingen.

Voorwaarden

Neem informatie zoals wachttijden uit het productinformatieblad van het voegmiddel in acht.

1. Gebruik een sponsspaan om de tegels te wassen.
2. BELANGRIJK: Spoel de spons uit en vervang het waswater regelmatig. Verwijder eventuele vlekken of achtergebleven was.
3. Laat het oppervlak drogen.
4. Herhaal het reinigingsproces als er nog epoxymortelsluier achterblijft.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig al het gereedschap met water, onmiddellijk na gebruik. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaCeram®-960 Epoxy Finish
Januari 2026, Version 01.01
02179060000000052

SikaCeram-960EpoxyFinish-nl-NL-(01-2026)-1-1.pdf