

Sika® ADPrep

Oppervlakte voorbehandelingsmiddel voor SikaFast® lijmen

Technische productgegevens

Chemische basis	Oplosmiddelhoudend voorbehandelingsmiddel
Kleur (CQP ¹⁾ 001-1)	Transparant, helder
Soortelijke massa (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	0,8 kg/liter
Viscositeit (CQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas
Vlampunt (CQP 007-1 / ISO 13736)	13 °C
Verwerkingstemperatuur	5 °C - 40°C
Aanbrengmethode	standaard Doek, absorberend papieren tissue
	alleen op polyamide Kwast (dikke laag)
Verbruik	standaard 50 ml/m ²
	alleen op polyamide 100-200 ml/m ²
Droogtijd (afvegen)	Bij temperatuur onder 15°C 3 minuut
	Bij temperatuur boven 15°C 1 minuten
Droogtijd bij polyamide (met kwast)	Bij temperatuur onder 15°C 20 minuut
	Bij temperatuur boven 15°C 10 minuten
Max droogtijd	24 uur
Opslag	Afgesloten, op koele en droge plaats
Houdbaarheid	12 maanden ²

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ ongeopend en op een droge koele plaats opgeslagen

Beschrijving

Sika® ADPrep is een reinigingsmiddel en hechtverbeteraar speciaal voor de voorbehandeling van hechtvlakken die gelijmd worden met SikaFast® lijmen.

Toepassingsgebieden

Sika® ADPrep wordt gebruikt als voorbehandelingsmiddel voor alle ondergronden, zoals metalen en kunststoffen en verbetert de hechting van SikaFast® lijmen op deze ondergronden. Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

Aanbrengmethode

Bevochtig een schone pluisvrije doek of een absorberende papieren tissue met Sika® ADPrep en veeg de hechtvlakken hiermee schoon. Breng Sika® ADPrep spaarzaam en slechts eenmaal aan.

Breng alleen op polyamide de Sika® ADPrep aan met een kwast. Breng de SikaFast® lijmen aan na de aangegeven droogtijd, met als maximum droogtijd 24 uur. Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

Industrie



Belangrijk

Sika® ADPrep bevat oplosmiddelen dat de afwerking van het oppervlak of sommige net aangebrachte laklagen dof kan maken. Daarom moeten vooraf tests worden uitgevoerd. Wrijf overdadig aangebrachte Sika® ADPrep direct weg met een schone, droge doek of en papieren tissue.

Eenmaal geopende verpakking binnen 3 maanden opmaken of gebruiken tot de houdbaarheidsdatum, afhankelijk welke tijd het eerst wordt bereikt.

Aanvullende informatie

Werkinstructies die voor een speciale toepassing gelden, kunnen meer specifieke informatie bevatten dan in dit Product informatieblad.

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad
- Algemene richtlijnen voor het lijmen met SikaFast® lijmen.

Verpakkingsgegevens

Fles	30 ml 250 ml
------	-----------------

Basiswaarden

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Disclaimer

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Ga voor meer informatie naar:
www.sika.nl
www.sika.com

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

