

VLOEREGALISATIEMORTELWIJZER


VOORSTRIJKMIDDELEN*

SIKAFLOOR®-01 PRIMER

can à 10 kg



Toepassing:



ONDERGRONDEN

- Zandcement dekvloeren
- Beton
- Anhydriet dekvloeren
- Houten vloeren
- Watervaste lijmresten

VOORDELEN

- Voor vloeren en wanden
- Stofbinder
- Kleur: blauw
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS

Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen.

MENGVERHOUDING

- Normaal zuigende cementgebonden vloeren: 1:3 met water
- Niet zuigende vloeren: onverdund
- Houten vloeren: onverdund
- Anhydriet vloeren: 1:1 met water



VERBRUIK**

Gemiddeld verbruik: ca. 50-80 gr/m², afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond.

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN

Cementgebonden vloeren: 10-15 minuten
Niet of zwak zuigende vloeren: 15-30 minuten
Houten vloeren: 2 uur
Anhydriet vloeren: 24 uur




SIKAFLOOR®-03 PRIMER

can à 10 kg



Toepassing:



ONDERGRONDEN

- Cementgebonden vloeren
- Laag op laag (tussen 2 egalisatielagen onderling)
- Anhydriet dekvloeren

VOORDELEN

- Voor vloeren en wanden
- Stofbinder
- Kleur: magenta
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS

Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen.

MENGVERHOUDING

Onverdund toepassen.



VERBRUIK**

Gemiddeld verbruik: ca. 100-150 gr/m², afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond.

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN

Cementgebonden vloeren: 10 minuten
Anhydriet vloeren: 60 minuten




SIKA® VISCOBOND®

can à 2 ltr, 5 ltr & 10 ltr



Toepassing:



ONDERGRONDEN

Voor **kleinschalige** toepassingen op cementgebonden, poreuze ondergronden.

VOORDELEN

- Verhoogde hechtsterkte
- Verbeterd egalisatievermogen van de mortel
- Verzegelt ondergrond
- Kleur: lichtblauw

TIPS

Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen.

MENGVERHOUDING

Aanbrandlaag:



VERBRUIK**

15 kg egalisatiemortel : 2 ltr Sika® ViscoBond® : 4 ltr water = 15 m².

WACHTTIJD TOT OVERLAGEN

Altijd nat-in-nat verwerken.



Opmerking: voor tegelwerk- of granito ondergronden, neem voor advies contact op met uw leverancier.

* raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad

** de genoemde verbruiken zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en het materiaalverlies

BUILDING TRUST



VLOEREGALISATIEMORTELWIJZER


VLOEREGALISATIEMORTELS*

SIKAFLOOR®-100 LEVEL

zak à 25 kg
laagdikte: 1-10 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 30 minuten
Belopen: na ca. 3 uur
Betegelen: na ca. 6 uur

VOORDELEN

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Ook geschikt voor lijmen op waterbasis
- Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS

- 1 zak = ca. 3 m² → 5 mm dik (1,5 kg/m²/mm)
- 1 zak = 6 ltr water
- Slijtvaste afwerking aanbrengen




SIKAFLOOR®-200 LEVEL

zak à 25 kg
laagdikte: 3-40 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 40 minuten
Belopen: na ca. 4 uur
Betegelen: na ca. 4 uur

VOORDELEN

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Watervast en vorstbestendig
- Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS

- 1 zak = ca. 2,5 m² → 5 mm dik (1,8 kg/m²/mm)
- 1 zak = 4,5 ltr water
- Bij buitentoepassing slijtvast en waterdicht afwerken



SIKAFLOOR®-300 RAPID LEVEL

zak à 25 kg
laagdikte: 1-10 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 20-30 minuten
Belopen: na ca. 1,5 uur
Betegelen: na ca. 1,5 uur

VOORDELEN

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Zeer hoge druksterkte, vanaf 3 mm **vorkheftruckbestendig**
- Zeer snelle harding, al na 1,5-2 uur bekleedbaar
- Vanaf 7 mm, ook voor houten ondergronden **
- Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS

- 1 zak = ca. 3 m² → 5 mm dik (1,5 kg/m²/mm)
- 1 zak = 5,75-6 ltr water
- Slijtvaste afwerking aanbrengen




SIKA® LEVEL-399 XXL

zak à 25 kg
laagdikte: 15-100 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 30 minuten
Belopen: na ca. 3-4 uur
Betegelen: na ca. 24 uur

VOORDELEN

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Voor tijdsbesparende dekvloeren
- Stofarm
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS

- 3 zakken = ca. 1 m² → 40 mm dik (1,9 kg/m²/mm)
- 1 zak = 3,25-3,5 ltr water
- Slijtvaste afwerking aanbrengen



* i.c.m. SikaFloor®-01 Primer of SikaFloor®-03 primer (z.o.z.)

** i.c.m. SikaFloor®-01 primer (z.o.z.)