

SYSTEEMINFORMATIEBLAD

Sikafloor® MultiDur EB-55 ESD

Antislip dissipatief epoxy ESD vloersysteem

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor® MultiDur EB-55 ESD is een epoxy ESD vloersysteem met een antislip afwerking. Het systeem is ontworpen om elektrostatische ladingen (ESD) af te voeren en gevoelige apparatuur te beschermen in elektrostatisch beschermde gebieden (EPA).

TOEPASSING

Sikafloor® MultiDur EB-55 ESD dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

Het systeem kan worden toegepast in industriële gebouwen zoals:

- Farmaceutische bedrijven
- Automobiellindustrie
- Elektronische bedrijven en datacenters

SYSTEEMINFORMATIE

Stroomopbouw	Laag	Product
	Primer of schraaplaag	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-701 Raadpleeg Sika Technical Service voor informatie om de juiste primer te kiezen per project.
	Aardaansluiting Geleidende laag	Sikafloor® Conductive Set Sikafloor®-2350 ESD gevuld met 20 % 0,1-0,3 mm kwartszand
	Vol en dekkend instrooien	Silicium carbid 0,5-1,0 mm
	Seallaag	Sikafloor®-2350 ESD

Let op:

- Het systeem mag alleen worden verwerkt door ervaren professionals.
- Het systeem mag alleen in binnen situaties worden toegepast.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Biedt betrouwbare en langdurige ESD-bescherming
- Functionele afwerking met antislip eigenschappen
- Goede bestendigheid tegen chemicaliën
- Elektrostatisch geleidend
- Hoge mechanische bestendigheid
- Lage VOS / AMC emissie

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Brandclassificatie rapport EN 13501-1, GHENT, Rapport Nr. CR 21-0969-01

Chemische basis van het systeem	Epoxy	
Kleurenpalet van het systeem	Uitgeharde systeem kleur	Beschikbaar in circa kleur RAL 1014, RAL 6000, RAL 6010, RAL 6020, RAL 6027, RAL 6034, RAL 7001 RAL 7005, RAL 7011, RAL 7021, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7047, RAL 9002
Nominale dikte van het systeem	~2–3 mm	

TECHNISCHE INFORMATIE

Chemische resistentie	Sikafloor®-2350 ESD biedt de chemische bestendigheid. Raadpleeg het productinformatieblad.	
Elektrostatisch gedrag	Weerstand tot de aarde	$R_G < 10^9 \Omega$ (IEC 61340-4-1)
	Typische gemiddelde weerstand tot de aarde	$R_G < 10^7-10^8 \Omega$
	Body voltage generatie	$< 100 V$ (IEC 61340-4-5)
	Systeem weerstand	$R_G < 10^9 \Omega$
	<p>Note: Het systeem voldoet aan de eisen van de ATEX 153. Note: Meetwaarden kunnen worden beïnvloed door ESD kleding, omgevingscondities, meetapparatuur, reiniging van de vloer en de testpersoon. BELANGRIJK Vereisten ESD schoenen De ESD-schoenen die in de EPA worden gebruikt, moeten een weerstand hebben van $< 5 \text{ MOhm}$ volgens IEC 61340-4-3 bij klimaatklasse 1 (12% relatieve vochtigheid / $+23 \text{ }^\circ\text{C}$). Om een lading van $< 30 \text{ Volt}$ op het menselijk lichaam te bereiken tijdens de looptest (bij 12% relatieve vochtigheid / $+23 \text{ }^\circ\text{C}$), raden wij het gebruik van de volgende ESD-schoenen aan: Weeger ESD klomp, art. 48512-30, www.schuh-weeger.de.</p>	
Temperatuurbestendigheid	Korte termijn, maximaal 7 dagen	$+80 \text{ }^\circ\text{C}$
	<p>BELANGRIJK Blootstelling aan vochtige of natte warmte Sikafloor® instrooisystemen met een minimumdikte van $\sim 3-4 \text{ mm}$, waarin dit product is verwerkt, zijn bestand tegen kortstondige vochtige of natte warmte tot $+80 \text{ }^\circ\text{C}$, indien de blootstelling slechts tijdelijk is (minder dan 1 uur). Tijdens de blootstelling aan vochtige of natte warmte mag het Sikafloor®-instrooisysteem echter niet ook nog worden blootgesteld aan chemische en/of mechanische belasting, aangezien dit het systeem kan beschadigen.</p>	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Laag	Product	Verbruik
	Primer of schraaplaag	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-701	~0,3–0,5 kg/m ²
	Egalisatie (indien vereist)	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-701	Raadpleeg het betreffende productinformatieblad.
	Aardaansluiting	Sikafloor® Earthing kit	1 aardpunt per ~200 m ² tot 300 m ² . Minimaal 2 per ruimte.
	Geleidende basislaag	Sikafloor®-2350 ESD gevuld met 20 % 0,1–0,3 mm kwartszand	1 x ~1,1 kg/m ²
	Vol en dekkend instrooien	Silicium carbid 0,5-1,0 mm	~4–6 kg/m ²
	Seallaag	Sikafloor®-2350 ESD	~0,75–0,85 kg/m ²

Opmerking: Deze verbruikcijfers zijn theoretisch en houden geen rekening met extra materiaal als gevolg van de zuiging, ruwheid van het oppervlak, niveauverschillen, restanten of andere variaties. Breng het product aan op een testoppervlak om het exacte verbruik te berekenen voor de specifieke omstandigheden van de ondergrond en de voorgestelde applicatieapparatuur.

Omgevingstemperatuur	Maximaal	+30 °C
	Minimaal	+15 °C

Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal	80 %
----------------------------	----------	------

Dauwpunt	Raadpleeg het individuele productinformatieblad.	
----------	--	--

Ondergrondtemperatuur	Minimaal	+15 °C
	Maximaal	+30 °C

Vochtgehalte ondergrond	Raadpleeg het individuele productinformatieblad.	
-------------------------	--	--

Wachttijd tot overlagen	Voor de wachttijd tot overlagen op de primer, raadpleeg het betreffende productinformatieblad.		
	Alvorens de Sikafloor®-2350 ESD op de ingestrooide Sikafloor®-2350 ESD aan te brengen wacht:		
	Temperatuur	Minimaal	
	+15 °C	~30 uur	
+20 °C	~24 uur		
+30 °C	~16 uur		

Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities, in het bijzonder door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkt product belastbaar na	Temperatuur	Beloopbaar	Licht belastbaar	Volledig uitgehard
	+15 °C	~48 uur	~3 dagen	~7 dagen
	+20 °C	~24 uur	~48 uur	~4 dagen
	+30 °C	~16 uur	~36 uur	~3 dagen

Opmerking: De tijden gelden wanneer de laatste laag van het systeem is aangebracht. De tijden worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden, met name temperatuur en relatieve vochtigheid.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika® Verwerkingshandleiding: Voorbehandeling ondergrond vloersystemen
- Sika® Verwerkingshandleiding: Mengen en applicatie van vloersystemen
- Sika® Verwerkingshandleiding: Richtlijn voor de applicatie van Sikafloor® ECF/ESD elektrisch geleidende vloerafwerkingen

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

ESD GELEIDENDE METINGEN

Het aanbevolen aantal geleidbaarheidsmetingen wordt in de volgende tabel gespecificeerd:

<u>Aangebracht oppervlak</u>	<u>Aantal metingen</u>
< 10 m ²	6
≥ 10 m ² en < 100 m ²	10 tot 20
≥ 100 m ² en < 1000 m ²	50
≥ 1000 m ² en < 5000 m ²	100

Als de metingen waarden opleveren die buiten de overeengekomen specificatie vallen, volg dan deze stappen:

1. Voer een extra meting uit binnen een straal van ongeveer 30 cm rond het oorspronkelijke meetpunt.

Indien de waarde van de nieuwe meting voldoet aan de overeengekomen specificatie, kan de oorspronkelijke meting buiten beschouwing worden gelaten. Indien de waarde van de nieuwe meting niet voldoet aan de overeengekomen specificatie, kunt u de hierboven beschreven meting herhalen, totdat is geverifieerd dat aan de eisen is voldaan. Neem contact op met de Sika Technical Service als niet kan worden gecontroleerd of aan de eisen is voldaan.

INSTALLATIE VAN AARDPUNTEN

Raadpleeg de Sika® Verwerkingshandleiding: Richtlijn voor de applicatie van Sikafloor® ECF/ESD elektrisch geleidende vloerafwerkingen

Aantal aardingsaansluitingen per ruimte:

Minimum van 2 aardingsaansluitingen. Het optimale aantal aardingsaansluitingen hangt af van de plaatselijke omstandigheden en moet op de tekeningen of andere contractdocumenten worden vermeld.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82