

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Sika® Aktivator-100

## OPLOSMIDDELHOUDENDE HECHTVERBETERAAR VOOR DIVERSE ONDERGRONDEN

## TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

<b>Chemische basis</b>	Oplosmiddelhoudende hechtverbeteraar						
<b>Kleur (CQP001-1)</b>	Kleurloos tot licht geelachtig						
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	5 – 40 °C						
<b>Aanbrengmethode</b>	Wipe on / wipe off met een pluisvrije papieren tissue						
<b>Verbruik</b>	20 ml/m <sup>2</sup>						
<b>Uitdamptijd</b>	<table border="0"> <tr> <td>≥ 15 °C</td> <td>10 minuten<sup>A</sup></td> </tr> <tr> <td>&lt; 15 °C</td> <td>30 minuten<sup>A</sup></td> </tr> <tr> <td>maximum</td> <td>2 uur<sup>A</sup></td> </tr> </table>	≥ 15 °C	10 minuten <sup>A</sup>	< 15 °C	30 minuten <sup>A</sup>	maximum	2 uur <sup>A</sup>
≥ 15 °C	10 minuten <sup>A</sup>						
< 15 °C	30 minuten <sup>A</sup>						
maximum	2 uur <sup>A</sup>						
<b>Houdbaarheid (CQP016-1)</b>	12 maanden <sup>B</sup>						

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken<sup>B)</sup> Opgeslagen in een afgesloten container op een droge plaats ≤ 25 °C**BESCHRIJVING**

Sika® Aktivator-100 is een oplosmiddelhoudende en kleurloze hechtverbeteraar, die met vocht reageert en activeringsgroepen achterlaat op de ondergrond. Deze groepen werken als verbinding tussen de ondergrond en primer of afdichtkit/lijm. Sika® Aktivator-100 is speciaal geformuleerd voor de voorbehandeling van hechtvlakken bij de toepassing van Sika's 1-component polyurethanen.

**TOEPASSINGSGEBIEDEN**

Sika® Aktivator-100 wordt gebruikt voor de hechtverbetering bij ondergronden zoals vlak glas, glas met een keramische rand, op afgesneden polyurethaan-lijmrupsen en lakken. Sika® Aktivator-100 is ook geschikt om hechting te verbeteren van Sikasil® afdichtkitten en lijmen op niet poreuze ondergronden. Vraag de fabrikant om advies en voer testen uit voordat u Sika® Aktivator-100 gebruikt op materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd testen uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de hechting en compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

**METHODE VAN AANBRENGEN**

De oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie, stof andere verontreinigingen zijn. De hechting kan verbeterd worden met een voorbehandeling zoals schuren, reinigen en activeren of combinaties hiervan, voorafgaand aan de applicatie van Sika® Aktivator-100.

**Verwerking**

Veeg de hechtvlakken schoon met een schone pluisvrije papieren tissue, bevochtigt (niet nat) met Sika® Aktivator-100. Veeg direct na aanbrengen overtollig middel af met een droge tissue. Doop de tissue nooit in de activator. Veeg alleen met de schone kant van de tissue. Bevochtig de tissue nooit voor een tweede keer en vervang regelmatig.

Sika® Aktivator-100 spaarzaam aanbrengen, omdat teveel kan leiden tot falen van de hechting. Wanneer de voorbehandelde oppervlakken niet worden gelijmd binnen de maximale uitdamptijd, dan dient het activeringstap te worden herhaald (eenmalig) De ideale aanbreng- en oppervlakte temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Verbruik en verwerkingsmethode is afhankelijk van de aard van de ondergrond en het productieproces. Sluit de verpakking zorgvuldig direct na ieder gebruik.

## LET OP: BELANGRIJK

Sika® Aktivator-100 bevat oplosmiddelen die de afwerking van het oppervlak van sommige net aangebrachte laklagen dof kunnen maken. Daarom moeten vooraf testen worden uitgevoerd.

Sika® Aktivator-100 kan mogelijk niet volledig opdrogen indien het op poreuze oppervlakken wordt gebruikt en kan goede uitharding belemmeren van de lijm of de afdichtkit. Waar nodig de aangrenzende oppervlakken beschermen.

Sika® Aktivator-100 is een vocht uithardend reactief systeem. Om productkwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat de fles direct na elk gebruik weer wordt afgesloten met de plastic binnendop. Wanneer de voorbehandeling is voltooid, kan de buitendop op de fles worden geschroefd. Blootstelling voor langere tijd aan vocht uit de atmosfeer zorgt ervoor dat Sika® Aktivator-100 haar eigenschappen verliest.

Sika® Aktivator-100 die enigszins ondoorzichtig is in plaats van helder, niet meer gebruiken en afvoeren na één maand bij intensief gebruik of na 2 maanden bij incidenteel gebruik. 30 ml potjes zijn alleen bedoeld voor éénmalige gebruik.

Bij gebruik op heldere of doorschijnende substraten, zoals kunststoffen, etc., dient voldoende UV bescherming toegepast te worden.

Sika® Aktivator-100 nooit verdunnen of mengen met een andere substantie. Nooit gebruiken voor afdichten van producten of als schoonmaakmiddel.

## AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

## VERPAKKINGSGEGEVENS

Blik	30 ml 250 ml 1000 ml
------	----------------------------

## BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

