

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® SealTape F

Scheuroverbruggende waterdichtingstape

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® SealTape F is een elastisch onderdeel dat wordt gebruikt in combinatie met Sika® waterdichtingsproducten. Het vermindert het risico op lekkage door mogelijke scheurvorming in hoeken van muren, wand/vloeraansluitingen, leidingdoorvoeren enz.

TOEPASSING

Scheuroverbruggende waterafdichtingstape die wordt gebruikt in combinatie met Sika® waterdichtingsproducten om het risico op lekkage te verminderen op plaatsen met een risico op scheuren:

- Natte ruimtes van woningen of bedrijven
- Koude opslagruimtes, wasstraten en professionele keukens
- Zwembaden en waterkerende constructies in combinatie met keramische bekledingen
- Balkons en terrassen
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoog elastisch
- Hoge breuksterkte
- Gemakkelijk te installeren
- Waterdicht
- Goede hechting op Sika® waterdichtingsproducten
- Chemisch bestendigheid
- Bestand tegen UV-licht

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Afdichtingslaag Vlies	Thermoplastische elastomeren (TPE) Polypropyleen
Verpakking	Geprefabriceerde onderdelen: Afdichtingstape Binnenhoek Buitenhoek Wandpatch D14 Vloerpatch Hellingshoek 20 mm, 28 mm, 38 mm, links en rechts	Rol van 25 m / 50 m in een doos Box with 20 stuks Box with 20 stuks Box with 20 stuks Box with 10 stuks Box with 10 stuks
Houdbaarheid	Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties 24 maanden vanaf productiedatum	

Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking droog worden bewaard bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking	
Uiterlijk / kleur	Geel	
Lengte	Afdichtingstape	~25 m / ~50 m
Breedte	Afdichtingstape	~120 mm
Laagdikte	~0,66 mm	

SYSTEEMINFORMATIE

Systeembouw	Sika® SealTape F wordt gebruikt in combinatie met de volgende verzegelingen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic (waterdichtings mortel) ▪ Sikalastic®-152 ▪ Sikalastic®-220 W (incl. ETAG 022 technische beoordeling) ▪ SikaCeram® Sealing Fix Neem contact op met Sika Sika Technical Services voor mogelijke andere Sika® producten die ook geschikt zijn voor gebruik met Sika® Seal-Tape F	
Compatibiliteit	Niet geschikt voor direct contact met oplosmiddelhoudende lijm of afdichtmiddelen.	

TECHNISCHE INFORMATIE

Treksterkte	Lengterichting	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Dwarsrichting	≥ 15 N / 15 mm	
Rek	Lengterichting	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Dwarsrichting	≥ 200 %	
Temperatuurbestendigheid	-30 °C min. / +90 °C max.		
Waterdichtheid	≥ 1,5 bar	(DIN EN 1928, Procedure B)	
Equivalent luchtkolomhoogte bij waterdamp	$S_d \geq 7$ m	(DIN EN 1931)	
Chemische resistentie	Bestand tegen vele chemicaliën. Neem contact op met Sika Technical Services voor meer informatie.		
UV-belasting	≥ 500 uur	(DIN EN ISO 4892-2)	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	+5 °C min. / +25 °C max. (raadpleeg het productinformatieblad van het gebruikte waterdichtingssysteem)
Ondergrondtemperatuur	+5 °C min. / +25 °C max. (raadpleeg het productinformatieblad van het gebruikte waterdichtingssysteem)

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Alle ondergronden moeten stabiel, schoon, droog en vrij zijn van losse of afbrokkende deeltjes, verontreinigingen zoals stof, vuil, olie, boenwas, vet, oude lijmresten, cementschil of uitbloeiingen. Gladde oppervlakken moeten licht worden opgeruwd en stof moet worden verwijderd om de hechting te verbeteren.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Sika® SealTape F tape

Breng tape aan in de 1e laag van het nog natte Sika® afdichtingsproduct met behulp van een troffel of spaan.

Om beweging op te vangen kan een lus worden gemaakt met de tape over de scheur.

Overlappingsen moeten ≥ 50 mm zijn.

Breng bovenop de uitgeharde 1e laag en tape een 2e laag Sika® waterdichtingsproduct aan.

Sika® SealTape F muurpatch

Op dezelfde manier aanbrengen als Sika® SealTape F tape. Bij buizen moet minimaal 4 mm van het rekbare deel in contact zijn met het buisoppervlak.

Sika® SealTape F vloerpatch

Knip deze op maat met een schaar of een afbreekmes. Aanbrengen op dezelfde manier als Sika® SealTape F tape.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.