

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikalastic® Primer FPO

Primer voor Sarnafil® FPO dakmembranen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikalastic® Primer FPO is een één-component, transparante, licht vergelende, oplosmiddelhoudende synthetische polymerenprimer, speciaal ontwikkeld voor het hechten van Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) dakbedekkingssystemen op FPO-membranen.

TOEPASSING

Sikalastic® Primer FPO dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

Primer voor detailleringen in combinatie met Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) dakbedekkingssystemen op Sarnafil® T-membranen

Nieuwe installaties (minder dan 3 jaar oud) van de volgende membranen:

- Sikaplan® TM
- Sikaplan® TB
- Sarnafil® TG
- Sarnafil® TS
- Sarnafil® AT

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eén-component – eenvoudig en gebruiksklaar
- Verbetert de hechting op Sikaplan®- en Sarnafil® FPO-membranen
- Snelle uitharding – overlagen mogelijk na maximaal 1 uur

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Synthetisch polymeer
Verpakking	1000 ml aluminium fles, 4 aluminium flessen per doos
Uiterlijk / kleur	Transparant met een lichtgele kleur
Houdbaarheid	15 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product dient correct te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Hogere opslagtemperaturen kunnen de houdbaarheid van het product verminderen. Raadpleeg tevens de opslagaanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Soortelijk gewicht	~0,87 kg/l (23 °C)
Viscositeit	20–30 N/mm ² (20 °C)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Aanbrengen in één laag, met een verbruik van 70–140 ml/m ²
Omgevingstemperatuur	+10 °C min. / +30 °C max.

Relatieve luchtvochtigheid	80 % r.l.v max.		
Dauwpunt	Pas op voor condensatie. De ondergrond en het niet-uitgeharde materiaal moeten $\geq 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ boven het dauwpunt liggen.		
Ondergrondtemperatuur	$+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ min. / $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ max.		
Vochtgehalte ondergrond	Zichtbaar vrij van vocht en condensatie		
Wachttijd tot overlagen	Temperatuur	Minimale wachttijd	Maximale wachttijd
	10 $^{\circ}\text{C}$	60 min	24 uur
	20 $^{\circ}\text{C}$	30 min	24 uur
Opmerking: Breng een extra laag aan indien meer dan 24 uur verstrijkt vóór het overlagen. De tijden zijn indicatief en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities, in het bijzonder temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.			

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Niet toepassen bij natte weersomstandigheden of op natte oppervlakken.
- Bij gebruik van Sikalastic® Primer FPO uitsluitend voor detailleringen – in combinatie met Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) dakbedekkingssystemen.
- Niet geschikt voor toepassing in omkeer daksystemen.
- Bij toepassing op detailleringen kunnen andere materialen voorkomen – raadpleeg het Product Data Sheet van de betreffende Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) dakbedekkingssystemen.
- Niet toepassen op oppervlakken waar langdurig stilstaand water kan voorkomen.
- Oppervlaktetemperaturen die regelmatig hoger zijn dan $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ kunnen de levensduur verkorten.
- Gebruik waar mogelijk lichtgekleurde Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) dakbedekkingssystemen om de oppervlaktetemperatuur te verlagen.
- Constructies dienen correct te worden ontworpen met voldoende afschot volgens lokale normen, doorgaans 2 % of 1:40.
- Niet aanbrengen in de nabijheid van de luchtinlaat van een in werking zijnde airconditioninginstallatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen. Dit bevat informatie over de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde eigenschappen van het product.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De oppervlakken dienen schoon, droog en vrij te zijn van olie, vet, silanen, zouten, siliconen, siloxanen en andere chemische stoffen die een slechte hechting kunnen veroorzaken.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Sterk vervuilde, oude membranen die moeten worden gecoat dienen grondig te worden gereinigd met gangbare methoden. Voorafgaand aan de applicatie van Sikalastic® Primer FPO reinigen met Sarnafil® T Clean en het oppervlak minimaal 15 minuten laten drogen bij $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Afhankelijk van het klimaat kan de droogtijd sneller of langzamer zijn. Bij twijfel eerst een proefvlak aanbrengen. Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot ondergrondskwaliteit / voorbereiding en primeroverzicht raadpleeg onze Product Data Sheet.

VERWERKING

Schud de bus Sikalastic® Primer FPO zeer grondig. Breng een dunne maar volledig dekkende laag Sikalastic® Primer FPO aan met een oplosmiddelbestendige roller of kwast. Sikalastic® Primer FPO mag slechts één keer worden aangebracht. Er moet op worden gelet dat deze enkele laag voldoende en gelijkmatig dekt. Laat de primer voldoende drogen (zie tabel wachttijd/oververfbaarheid) voordat u een volgende laag aanbrengt.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en applicatieapparatuur onmiddellijk na gebruik met Verdunner C.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikalastic® Primer FPO
Augustus 2026, Version 04.01
020915951000000004

SikalasticPrimerFPO-nl-NL-(08-2026)-4-1.pdf

