

SikaGrout®-212

Krimparme cementgebonden gietmortel

Product- omschrijving

SikaGrout®-212 is een 1-component, cementgebonden, goed vloeiende, expanderende gietmortel, die voldoet aan de EN 1504-6.

Toepassingsgebieden

Als gietmortel op beton, steen, mortel, staal, ijzer etc.:

- Ondergieten van opleggingen, machinefundaties, kolommen in prefab bouw
- Ingieten van verankeringen in beton getest volgens EN 1504-6
- Uitvullen van bijvoorbeeld holten en tussenruimten en uitsparingen in beton
- Kraanbanen bijv. rails ondergieten
- Ingieten van wapeningsijzer in uitsparingen
- Eenvoudig aangieten van oude gaten in beton, pleisterwerk, muren, gesteente, natuursteen etc.
- Geschikt voor structurele versterking van het betonskelet (principe 4, methode 4.2 & 4.4 van EN 1504-9)
- Aanbrengen en verbinden van wapeningsstaven in voorgevormde sleuven of uitsparingen in beton

Eigenschappen/ voordelen

- Eenvoudige verwerking (gebruiksklaar poeder)
- Zeer goede vloeieigenschappen
- Snelle sterkteontwikkeling, hoge eindsterkte
- Uitstekend hechting op de ondergrond
- Expandeert tijdens uitharding voor optimale opvulling van de ruimte
- Compenseert krimp
- Slag- en schokvast, ook voor voorspanstaal toepasbaar
- Werkt niet corrosief
- Brandklasse A1

Testen/proeven

Overeenkomstig aan de onderzochte parameters overeenkomstig EN 1504-3 (Basiskeuring door Onderzoeksinstituut Hartl/Seyring) en volgens EN 1504-6. Productiecontrole volgens EN 1504 door Onderzoeksinstituut Hartl, Seyring.

Productgegevens

Vorm

Kleur Grijs

Verpakking Papieren zak à 25 kg



Opslag

Opslagcondities/houdbaarheid	12 Maanden na productiedatum in originele-, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen. Na het verstrijken van de op de zak gedrukte houdbaarheidsdatum laat de werking van het reactiemiddel voor Chroom VI zodanig te wensen over dat de haalbaarheid van de grenswaarde van 2ppm niet gegarandeerd is. Beschermen tegen vocht.
-------------------------------------	---

Technische gegevens

Soortelijk gewicht	ca. 1,7 kg/ltr stortgewicht poeder ca. 2,3 kg/ltr aangemaakte mortel (bij +20°C) ca. 2,3 kg/ltr uitgeharde mortel na 28 dagen
Opbrengst	1 zak SikaGrout®-212 à 25 kg levert 12 – 13 ltr verse mortel op.
Korrelgrootte	Maximaal: 4,0 mm.
Laagdikten	Minimaal 10 mm per arbeidsgang Maximaal 50 mm per arbeidsgang (zonder grind toevoeging). Voor kleinere spleetgrootten wordt SikaGrout®-311 aanbevolen.
Thermische uitzettingscoëfficiënt	13 . 10 ⁻⁶ per °C

Mechanische eigenschappen

Buigtreksterkte	> 5 N/mm ² > 7 N/mm ²	1 dag / 20°C 28 dagen / 20°C	(EN 196-1) (EN 196-1)
Druksterkte	> 30 N/mm ² > 50 N/mm ² > 70 N/mm ²	1 dag / 20°C 7 dagen / 20°C 28 dagen / 20°C	(EN 196-1) (EN 196-1) (EN 196-1)
Weerstand tegen uittrekproef	Voldoet	≤ 0,6 mm met een belasting van 75 kN	(EN 1881)

Systeem Informatie

Verwerkings-instructies

Verbruik	Ca. 2,0 kg droge mortel (poeder) per m ² per 1 mm laagdikte. Het werkelijk verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de wijze van aanbrengen.
Mengverhouding	1 zak SikaGrout®-212: 2,8 - 3,2 ltr water per zak à 25 kg 1 zak SikaGrout®-212 + 10 kg (= 7 ltr) grind 4 - 8 mm: 3 ltr water per zak à 25 kg

Ondergrond-voorbehandeling/ primeren	<p>De betonnen ondergrond moet draagkrachtig zijn en voldoende drukvast (> 25 N/mm²) met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm².</p> <p>De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van vet, olie, losse delen en cementhuid. Bekistingsolie en nabehandelmiddelen dienen geheel verwijderd te worden</p> <p>Om een goede aanhechting tussen de mortel en de ondergrond te verkrijgen dient de ondergrond voldoende ruw te zijn. De gemiddelde ruwheid dient zo groot mogelijk te zijn, echter dient deze minimaal 1 mm te zijn (testmethode met de zandvlekmethode volgens RVS 15.346, blad 1).</p> <p>Geëigende methoden voor de ondergrond voorbehandeling zijn hoge druk waterstralen of stofarm stralen. Andere voorbehandelingen zoals bikken of frezen enz. moeten een verdere behandeling ondergaan door middel van stralen om een aanwezige defecten te verwijderen.</p> <p>De ondergrond dient minimaal 12 uur van te voren verzadigd te worden met water. Bij applicatie van de gietmortel dient de ondergrond matvochtig te zijn. Staand water verwijderen.</p> <p>Staaloppervlakken dienen schoon, olie- en vetvrij en vrij van roest en walshuid te zijn. Bij twijfel altijd een proefvlak uitvoeren.</p>
---	--

**Verwerkingscondities/
limieten**

Verwerkingstemperatuur Minimaal +8°C, maximaal +30°C.

**Verwerkings-
instructies**

Mengen De mortelpoeder al mengend langzaam aan de afgemeten hoeveelheid water in een mengkuip toevoegen. Minstens 3 minuten machinaal mengen op een laag toerental (maximaal 500 omwentelingen per minuut) om zo min mogelijk lucht in te mengen. Voor het gieten de mortel 2 minuten laten ontluichten. Afhankelijk van de gewenste consistentie kan de mengverhouding binnen de aangegeven waarden aangepast worden.

Om krimp-scheuren te voorkomen, bij grotere laagdikten en grotere gaten 30% - 50% (gewichtsdelen) droog grind (korrel 4-8 mm) bijmengen.

Aanbrengen Bevochtig poreuze ondergronden tot deze verzadigd zijn. Giet de mortel direct na het ontluichten in de voorbereide openingen. Zorg dat lucht gemakkelijk kan ontsnappen, omdat anders ingesloten lucht een volledige ondersabeling voorkomt. Zorg bij het aangieten van grondplaten etc. voor een continue druk en continue uitvloeien van de mortel. Breng de mortel binnen 15 minuten aan om optimaal gebruik te kunnen maken van de expanderende eigenschappen. Onderbrekingen vermijden.

Reinigen Gereedschap en mengapparatuur direct na gebruik schoonmaken met water. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Verwerkingstijd In minuten bij verschillende verse morteltemperaturen

Verse mortel temperatuur	+15°C	+20°C	+30°C
	40 min.	30 min.	20 min.

Opmerking: bij hoge omgevingstemperatuur kan het aanmaakwater gekoeld worden om de verwerkingstijd te beïnvloeden.

Uitharding

Begin uitharding Bindtijd 5 - 9 uur.

Vorstbestendig bij +8°C na 24 uur (in deze tijd mag de mortel niet bevriezen, anders bescherming aanbrengen!)

Indien drukwaarden na 24 uur worden gevraagd bij temperaturen tussen 0°C en +10°C wordt SikaGrout®-210 aanbevolen.

Nabehandelen Beperk direct blootgestelde oppervlakten tot een minimum. Bescherm vers aangebrachte mortel tegen vroegtijdig uitdrogen door geschikte nabehandelingmethoden (voor minimaal 3 dagen).

Opmerking

- Alleen geschikt voor in- en ondergieten. Morteloppervlak zo klein mogelijk houden.
- Alleen op een gezonde, voorbehandelde ondergrond toepassen.
- Bescherm de vers aangebrachte mortel de eerste 24 uur tegen vorst.
- Geen extra water toevoegen na het mengen.

Waarde basis

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.
Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Nederland

Telefoon +31 30 241 01 20
Fax +31 30 241 44 82
www.sika.nl