

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnabar®

Bevestigingsprofiel voor Sarnafil® T - AT daksystemen en kim fixatie tegen opstanden, doorvoeren, lichtstraten en units.

PRODUCTOMSCHRIJVING


Gevouwen gegalvaniseerd stalen bevestigingsprofiel voor mechanische bevestiging van dakafdichtingsmembranen.

TOEPASSING

Voor de mechanische bevestiging van Sarnafil® dakmembranen in combinatie met Sarnafast® SF-4.8, Sarnafast® SBF-6.0 en Sarnabar® Tube SBT-20.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Vaste onderlinge schroefafstand
- Uitvoeren van lineaire (kim) fixatie (bv opstanden en gevels)
- Bestand tegen de meest voorkomende omgevingsinvloeden



TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- European Technical Approval ETA-23/0859
- FM Approval Standard 4470

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Thermisch gecoat staal FVZS250GD + AZ150BC, volgens DIN EN 10346 en DIN EN 10143, WN 1.0242 gecoat staal.
Verpakking	Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.
Uiterlijk / kleur	<u>Ondergrond:</u> <u>glad</u>
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet opgeslagen worden in originele, ongeopende, onbescha-

digde verzegelde verpakking in droge omstandigheden. Raadpleeg altijd de verpakking.

Afmetingen	Breedte:	30 mm
	Hoogte:	7 mm
	Dikte:	1,5 mm
	Massa per oppervlakte:	0,7 kg/m ²

TECHNISCHE INFORMATIE

Corrosieweerstand	Weerstand 15 cycli Kesternich test volgens: • EAD 030351-00-0402, A2.4
--------------------------	---

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	- 20 °C min. / + 60 °C max.
Ondergrondtemperatuur	- 30 °C min. / + 60 °C max.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door getrainde en goedgekeurde applicateurs van Sika met ervaring in dit soort toepassingen.
- Het gebruik van Sarnabar® bevestigingsprofiel is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse minimumtemperaturen van - 50 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens het gebruik is beperkt tot + 50 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sarnabar® bevestigingsprofiel moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de Sika-Sarnafil toepassingshandleiding en installatie instructies.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sarnabar-nl-NL-(03-2026)-2-2.pdf