

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® CarboDur® BC 6

6 mm gepultrudeerde carbonvezelstaaf voor constructieve versterking aangebracht dicht aan het oppervlak (near-surface-mounted - NSM)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® CarboDur® BC 6 is een gepultrudeerde ronde staaf van met carbonvezel versterkt polymeer (CFRP). Het wordt gebruikt voor constructieve versterking van beton, hout en metselwerk aangebracht dicht aan het oppervlak (NSM). De staaf wordt verlijmd en volledig ingekapseld in sleuven in de ondergrond met behulp van een Sika constructieve lijm afhankelijk van het ontwerp, de toepassing en de omgevingsomstandigheden. De staaf maakt deel uit van het Sika CarboDur® systeem.

TOEPASSING

Sika® CarboDur® BC 6 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

Sika® CarboDur® BC 6 wordt gebruikt als wapeningsstaaf voor constructieve versterkingssystemen, dicht aan het oppervlak gelijmd voor betonnen, gemetselde en houten ondergronden.

Dicht aan het oppervlak aangebrachte, gelijmde constructieve versterkingssystemen worden gebruikt voor:

- Het verhogen van de buigbelasting van elementen en constructies
- Vergroten van het draagvermogen of de vervormbaarheid van constructiedelen
- Ter vervanging van ontbrekende stalen wapening
- Constructieve verbetering van zwakke betonnen elementen of constructies
- Verbeteren van de schokbestendigheid
- Passieve versterking voor bescherming tegen aardbevingsschokken
- Veranderingen in de constructie (verwijderen van vloer- of muursecties)
- Weerstand tegen vermoeiing verbeteren
- Verminderen van de spanning op stalen wapening

- Constructieve elementen herstellen na schade (botsing met voertuigen, brand, aardbeving)
- Stabiliseren van trillende constructies
- Verankeren van SikaWrap® weefsels
- Constructieve verbindingen vastzetten

Let op:

Een gespecialiseerde constructeur moet worden geraadpleegd voor elke ontwerpberekening voor structurele versterking.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Niet-corroderend
- Zeer hoge sterkte
- Niet zichtbaar na installatie
- Goede duurzaamheid en weerstand tegen vermoeiing
- Lichtgewicht, zeer gemakkelijk te transporteren en te installeren
- Gemakkelijk op de gewenste lengte te snijden
- Glad oppervlak zonder blootliggende vezels
- Versterkt oppervlak kan bereiden worden
- Geen voorbereiding van het oppervlak of egalisatie van oneffen ondergronden nodig
- Verbeterde weerstand tegen brand (in vergelijking met extern gelijmde wapening)

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Czech Republic: Technical Approval, ITC, Nr. STO-AO 224-1012/2020/a
- Technical Approval Sika CarboDur, Nr. IBDiM-KOT-2019-0361 v.2
- Technical Agreement, CTPC, No. 016-01/488-2022
- Slovakia: Technical Assessment, TSUS, No. SK04-ZSV-2669

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Staaflengte	12 m
	Rollengte	100 m
Raadpleeg de huidige prijslijst voor beschikbare verpakingsvarianties		
Uiterlijk / kleur	Carbonvezel versterkt polymeer met een epoxymatrix, zwart	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Bewaar in originele, ongeopende, verzegelde en onbeschadigde verpakking onder droge omstandigheden bij een temperatuur van max. +50 °C. Beschermen tegen direct zonlicht. Transporteer alleen in de originele verpakking of op een manier voldoende beschermd tegen mechanische schade.	
Soortelijk gewicht	1,60 g/cm ³	
Afmetingen	Diameter: 6 mm	
Vezelgehalte	> 68 %	
Dwarsdoorsnede	28,2 mm ²	

TECHNISCHE INFORMATIE

Treksterkte van het laminaat	Gemiddelde	3100 N/mm ²	(EN 2561)
	5 % Nominale waarde	3000 N/mm ²	
E-modulus treksterkte laminaat	Gemiddelde	175 kN/mm ²	(EN 2561)
	5 % Nominale waarde	170 kN/mm ²	
Rek bij breuk van het laminaat	Gemiddelde	1.70 %	(EN 2561)
Glasovergangstemperatuur	> +100 °C		(EN 61006)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	HARs	NSM applicatie (sleufgrootte 9 mm × 9 mm)	Applicatie van de verankering (diameter gat 8 mm)
	Sikadur®-30	90 g/m	-
	Sikadur®-30 LP	90 g/m	-
	Sikadur®-330	70 g/m	-
	Sikadur®-300	60 g/m	-
	Sika AnchorFix®-3001	50 mL/m	25 ml/m

Opmerking: De verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met extra materiaal als gevolg van zugging, ruwheid en vlakheid van het oppervlak, materiaalverlies of andere variaties. Breng het product aan op een testoppervlak om het exacte verbruik te bepalen voor de specifieke ondergrondomstandigheden en de voorgestelde applicatieapparatuur.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	De systeemopbouw en configuratie zoals beschreven moeten volledig worden nageleefd en mogen niet worden gewijzigd. Raadpleeg voor de juiste keuze van de constructielijm: 850 41 07 Verwerkingshandleiding Sika CarboDur® NSM Versterking en de afzonderlijke productinformatiebladen. Sika® CarboDur® BC structurele versterkende koolstofvezelstaven geselecteerd door een gespecialiseerde constructeur in combinatie met de volgende structurele lijmen:
---------------	--

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Verwijs naar de volgende Sika® verwerkingshandleiding en productinformatiebladen:

- 850 41 07 Verwerkingshandleiding Sika CarboDur® NSM Wapening
- Individuele productinformatiebladen binnen de systeemopbouw

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

Raadpleeg de Sika® Verwerkingshandleiding:

- 850 41 07 Verwerkingshandleiding Sika CarboDur® NSM Wapening

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Raadpleeg de volgende Sika® Verwerkingshandleiding en productinformatiebladen:

- 850 41 07 Verwerkingshandleiding Sika CarboDur® NSM Wapening
- Desbetreffende productinformatiebladen binnen de systeemopbouw

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

VERWERKING

BELANGRIJK

Volg strikt de installatieprocedures

Volg strikt de installatieprocedures zoals omschreven in verwerkingshandleidingen en werkinstructies die altijd moeten worden afgestemd aan de werkelijke omstandigheden ter plaatse.

BELANGRIJK

Toepassing door opgeleid personeel

De toepassing van dit product mag alleen worden uitgevoerd door een applicateur die is opgeleid of goedgekeurd door Sika. De applicateur moet ook ervaring hebben met dit type toepassing.

Raadpleeg de volgende Sika® Verwerkingshandleidingen en productinformatiebladen:

- 850 41 07 Verwerkingshandleiding Sika CarboDur® NSM Reinforcement
- Desbetreffende productinformatiebladen binnen de systeemopbouw
- Neem contact op met Sika Technical Service voor gedetailleerd advies

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.