

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaRoof® Multitape

Zelfklevende multifunctionele tape

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaRoof® Multitape is een enkelzijdige klevende tape. Deze is opgebouwd uit een FPO membraanlaag en een butylrubber kleeftlaag.

TOEPASSING

Het product hecht op een breed scala aan ondergronden:

- FPO waterdichtingsmembranen
- PVC waterdichtingsmembranen
- Metaal
- Beton
- Multiplex
- Gezande of geslate bitumineuze dakbedekking

Opmerking:

- Het product mag uitsluitend worden toegepast door ervaren vakmensen.
- Het gebruik van het product is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperaturen van -50 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge aanvangshechting en duurzame hechting op lange termijn
- Finger-lift schutfolie
- UV-bestendige PP membraanlaag
- PP membraanlaag is heteluchtlasbaar voor aansluiting op FPO waterdichtingssysteem
- Eenvoudig aan te brengen met directe hechting

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Membraanlaag	Flexibele polyolefine (FPO)	
	Kleeftlaag	Butyl	
	Schutfolie	Gesiliconiseerd PP	
Verpakking	Product breedte	Rolgewicht	Verpakking
	100 mm	2,85 kg	4 rollen in een doos
	170 mm	4,95 kg	4 rollen in een doos
	250 mm	5,95 kg	2 rollen in een doos
	Raadpleeg de huidige prijslijst voor beschikbare verpakkingseenheden		
Kleur	Membraanlaag	venstergrijs (RAL 7040), wit (RAL 9016), beige	
Houdbaarheid	18 maanden vanaf de productiedatum.		
Opslagcondities	Het product dient te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.		

Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS) voor informatie over veilig gebruik en opslag.

Afmetingen	Rolbreedte	Rollengte
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12,5 m
Laagdikte	Algemeen	(1,70 ± 0,05) mm
	Membraanlaag	0,6 mm
Massa per oppervlakte-eenheid	(1,9 ± 0,2) kg/m ²	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Maximaal	+40 °C
	Minimaal	+5 °C
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+40 °C
	Minimaal	+5 °C

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Compatibele systeemproducten: ▪ Sarnafil® T membranen Nevenproducten: ▪ Primer-130 ▪ Primer 600
Compatibiliteit	Niet compatibel bij direct contact met teer, asfalt, heet bitumen, houtverduurzamingsmiddelen met oppervlakteactieve stoffen en stoffen die olie, oplosmiddelen of bevochtigingsmiddelen bevatten. Deze materialen kunnen de producteigenschappen nadelig beïnvloeden.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond dient constructief geschikt te zijn; het oppervlak dient droog, schoon en vrij van alle verontreinigingen te zijn, zoals stof, vuil, olie, vet en slecht hechtende verflagen, die de hechting kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Ondergrond	Vorbereiding
FPO of TPO membranen	Geen primer vereist
PVC membraan (nieuw of oud)	Geen primer vereist
Metaal	Geen primer vereist
Beton, baksteen of pleisterwerk	Primer-130 of Primer-600
Multiplex of OSB	Primer-130 of Primer-600
Bitumen (bezaand)	Primer-600
1. Verwijder alle stof, los en broos materiaal van alle oppervlakken waarop het product wordt verlijmd. 2. Indien een primer vereist is, raadpleeg het betreffende Product Data Sheet voor verwerkingsinstructies. 3. Voer hechtingsproeven uit op projectspecifieke ondergronden om de compatibiliteit vast te stellen.	

VERWERKING

Volg de verwerkingsinstructies strikt op

Volg de verwerkingsinstructies strikt zoals vastgelegd montagetichtlijnen en werkinstructies, die altijd moeten worden afgestemd op de daadwerkelijke situatie op de bouwplaats

Applicatie door getraind personeel

De applicatie van dit product mag uitsluitend worden uitgevoerd door een door Sika opgeleide of goedgekeurde applicateur. De applicateur dient tevens ervaring te hebben met dit type toepassing.

Applicatie onder +5 °C

Opmerking: Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving.

Opmerking: De verwerking van nevenproducten, zoals contactlijmen of reinigers, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de betreffende Product Data Sheets voor verdere informatie.

Applicatie op PVC ondergronden

Opmerking: De initiële hechting op PVC-ondergronden is lager dan op andere ondergronden. Houd rekening met een uithardtijd van 24 uur voor het ontwikkelen van de hechtingssterkte.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaRoof® Multitape
Augustus 2026, Version 05.01
020945051200000017

SikaRoofMultitape-nl-NL-(08-2026)-5-1.pdf