

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Primer-600

Primer voor Sarnavap® 5000 E SA / Sarnafil® TG 76 FSA / Sarnafil® AT FSA / Sarnafil® AT FSH SA

PRODUCTOMSCHRIJVING

Primer-600 is een gebruiksklare, 1-componenten primer op basis van synthetisch rubber en hars, om de hechtingseigenschappen van specifieke Sika® daksystemen te verbeteren.

TOEPASSING

Primer voor het aanbrengen van het zelfklevend Sarnavap 5000 E SA of Sarnafil TG 76 / Sarnafil AT FSA / Sarnafil AT FSH SA op verschillende ondergronden

- Sarnavap®-5000 E SA
- Sarnafil® TG 76 FSA
- Sarnafil® AT FSA
- Sarnafil® AT FSH SA
- SR adhesive C-300 op kritische ondergronden

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bewezen staat van dienst reeds tientallen jaren
- Eenvoudig aan te brengen
- Geen open vuur nodig
- Goede hechting op verschillende types van dakvloeren en ondergronden
- 1-component, gebruiksklaar
- Verhoogde hechting voor de vermelde daksystemen
- Aanbrengen met kwast, roller of airles

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Primer op basis van synthetische harsen en synthetisch rubber. Bevat oplosmiddelen.
Verpakking	5 kg en 12,5 kg blikken Verpakkingseenheid: Euro pallet of enkele container. Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.
Uiterlijk / kleur	Zwart
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Opslaan in de originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, in droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Altijd de informatie op de verpakking lezen.
Soortelijk gewicht	~ 0,84 kg/l (+20 °C)
Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte	VOC-CH 63,4 % VOC-EU 63,4 %
Consistentie	Vloeibaar

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	~150–500 g/m ² Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond. Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de zuiging, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en materiaalverlies etc.
Omgevingstemperatuur	+5 °C minimaal
Ondergrondtemperatuur	+5 °C minimaal
Stofdroog	~30 minuten Afhankelijk van de omgevingscondities, eigenschappen van de ondergrond en de hoeveelheid aangebrachte primer.
Wachttijd tot overlagen	~30 minuten Afhankelijk van de omgevingscondities, eigenschappen van de ondergrond en de hoeveelheid aangebrachte primer.
Uithardingstijd	De uiteindelijke sterkte wordt bereikt na ongeveer 1 week, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Niet aanbrengen op natte, vochtige of onzuivere ondergronden.
- Niet gebruiken op de volgende ondergronden: Synthetische membranen zoals PVC, FPO.
- Niet gebruiken op EPS/XPS thermische isolatieplaten.
- Niet gebruiken op reeds gecoate oppervlakken.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond moet voldoende draagkracht zijn en de optredende windzuiging kunnen opvangen conform de huidige norm.

Geschikte ondergronden:

Beton, lichtgewicht beton, zand cementvloeren, bakstenen, gipsplaten, OSB-platen, multiplex, houten delen, metalen ondergronden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet vlak, solide, oplosmiddel bestendig, glad en vrij zijn van uitstekende delen of braam. Schoon, droog, en vrij zijn van vet, bitumen, olie, oude verven, stof en alle stoffen die de hechting kunnen verhinderen. Bij bevulde ondergronden of geoliede metalen platen, eerst reinigen met een reiniger

alvorens de Primer-600 aan te brengen.

MENGEN

Primer-600 is klaar voor gebruik en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten. Krachtig omroeren voor gebruik.

VERWERKING

Alleen toepassen bij droog weer bij temperaturen van minstens +5 °C.

Breng een gelijkmatige, dunne laag Primer-600 aan op ondergrond met een kwast, roller of airless. Laat de primer drogen tot hij kleefvrij is. Breng het dakmembraan dezelfde dag aan. Absorberende ondergronden kunnen 2 lagen vereisen. Geef voldoende droogtijd tussen 2 lagen Primer-600.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap en materieel onmiddellijk na gebruik met water. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van

deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Primer-600

Maart 2026, Version 02.01
020945072100000004

Primer-600-nl-NL-(03-2026)-2-1.pdf