

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaTack® DRIVE (60min)

DE APPLICATIE KAMPioen

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	1-component polyurethaan
Kleur (CQP001-1)	Zwart
Uithardingsmechanisme	Vochtuitharding
Soortelijke massa (niet uitgehard)	1,3 kg/l
Standvermogen	Uitstekend
Verwerkingstemperatuur	product 5 – 35 °C omgeving 5 – 35 °C
Huidvormingstijd (CQP019-1)	15 minuten ^A
Open tijd (CQP526-1)	10 minuten ^A
Doorhardingssnelheid (CQP049-1)	Zie figuur 1
Hardheid Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1)	60
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa
Rek tot breuk (CQP036-1 / ISO 37)	300 %
Verderscheur weerstand (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Afschuifspanning (CQP046-1 / ISO 4587)	4 MPa
Afschuifmodulus (CQP081-1)	All-in-one
Veilige wegrijtijd FMVSS 212 (CQP511-1)	met airbag 60 minuten ^{B/C} zonder airbag 30 minuten ^{B/C}
Isolatie weerstand (CQP079-2 / DIN IEC 60167)	Laag geleidend
Houdbaarheid (CQP016-1)	12 maanden ^D

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % r. l.^B) Neem contact op met Sika voor details over Veilige Wegrijtijd^C) 5 °C / 80 % r.l. – 40 °C / 20 % r.l.^D) opslag lager dan 25 °C**BESCHRIJVING**

SikaTack® DRIVE (60min) is een ruitenlijm met superieure applicatie eigenschappen. Het biedt een Safe Drive Away Time (SDAT) van 60 minuten en is getest volgens FMVSS 212 met van 95 percentiel botstest dummies.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- Veilige wegrijtijd (SDAT) van 60 minuten
- Getest volgens FMVSS 212, met 95 percentiel dummies
- Compatibel met zowel het zwart primerloos als het All Black installatieproces
- Geschikt voor alle automerken dankzij Sika® 's alles-in-één modulus techniek
- Oplosmiddelvrij
- Automotive OEM kwaliteit

TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaTack® DRIVE (60min) is alleen geschikt voor ervaren professionals. Dit product en gerelateerde procesinformatie is ontwikkeld voor de AGR branche. Indien het product voor andere toepassingen dan ruitvervanging wordt gebruikt, dienen testen te worden uitgevoerd met de actuele ondergronden en (omgevings)condities om hechting en compatibiliteit te waarborgen.

UITHARDINGSMECHANISME

SikaTack®-DRIVE (60min) hardt uit door vocht uit de atmosfeer. Bij lage temperaturen is de hoeveelheid water in de lucht over het algemeen minder en verloopt de uitharding enigszins trager (zie figuur 1)



Figuur 1: Uithardingsnelheid SikaTack®-DRIVE (60min)

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

SikaTack®-DRIVE (60min) is over het algemeen bestand tegen water, zeewater, verdunde zuren; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën; niet bestand tegen organische zuren, alcoholen, geconcentreerde minerale zuren en basen of oplosmiddelen.


VERWERKINGSMETHODE

Ondergrondvoorbereiding

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie, stof en verontreinigingen zijn. De hechtvlakken moeten worden behandeld volgens Sika's Zwart-Primerloos of All Black installatieproces. Verdere informatie over het gebruik en de toepassing van de voorbehandeling is te vinden in de desbetreffende Productinformatiebladen. Autoruiten zonder keramische coating vereisen degelijke UV bescherming

Toepassing

Geadviseerd wordt om SikaTack®-DRIVE (60min) aan te brengen met een accu bediend lijmpistool of met een perslucht en zuiger aangedreven lijmpistool. Voor een uniforme lijmlaagdikte wordt aangeraden om de lijm in de vorm van een driehoeksrups aan te brengen (zie afbeelding 1).



Afbeelding 1: Aanbevolen rupsvorm

De open tijd is beduidend korter bij warme en vochtige klimaatomstandigheden. De ruit altijd binnen de open tijd monteren. Monteer de ruit nooit nadat de lijm een huid heeft gevormd.

Verwijderen

Niet-uitgeharde SikaTack®-DRIVE (60min) kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd. Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden afgewassen met Sika® Cleaner-350H tissues of een geschikte industriële handreiniger en water. Gebruik geen oplosmiddelen op de huid!

AANVULLENDE INFORMATIE

De informatie in dit document is alleen een algemene richtlijn. Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij Technical Service van Sika Nederland B.V.. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen
- Zwart-Primerloos installatie schema
- All-Black installatieschema

VERPAKKINGSGEGEVENS

Patroon	300 ml
Unipack	400 ml
	600 ml

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSFOR-

MATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.