

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Primer-127

(formerly MSeal P 127)

2-Componenten epoxy primer voor staal en gegalvaniseerd staal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Primer-127 is een 2-componenten epoxyprimer voor staal en gegalvaniseerd staal, die afgedicht worden met polysulfide afdichtmiddelen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Beschermst aan weer blootgestelde voegranden tegen corrosie
- Zeer goede hechting op staal en gegalvaniseerd staal

TOEPASSING

Sika® Primer-127 wordt gebruikt als primer voor de volgende substraten:

- Staal
- Gegalvaniseerd staal

Sika® Primer-127 wordt gebruikt met Sikaflex® CR 170 en Sikaflex® CR 171.

Sika® Primer-127 wordt gebruikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Epoxy primer
Verpakking	1 L combi sets
Kleur	Roodbruin
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden bewaard in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +15 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Soortelijk gewicht	1,6 kg/L (EN ISO 2811-1)
Productverklaring	Sika® Primer-127 is samen met en door het DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) getest. Het product heeft de volgende goedkeuringen voor afdichtingssystemen in installaties, die watervervuilende vloeistoffen of substanties bevatten: Z-74.6-166 Z-74.6-168 het product kan worden gebruikt als onderdeel van het Sikalastic 7801 AS afdichtingssysteem met DIBt-goedkeuring Z-59.31-428.

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	Component A : B = 85 : 15 naar gewicht	
Verbruik	6 ml/m or 200ml/m ² Opmerking: Verbruiksgegevens zijn theoretisch en houdt geen rekening met mogelijk extra materiaal vanwege de poreusheid van het oppervlak, het oppervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan op een testvlak om het exacte verbruik voor de specifieke substraatcondities en de voorgestelde toepassingsapparatuur te berekenen.	
Producttemperatuur	Maximaal	+35 °C
	Minimaal	+10 °C
Omgevingstemperatuur	Maximaal	+35 °C
	Minimaal	+10 °C
Dauwpunt	De temperatuur van het substraat moet ten minste +3 °C boven het dauwpunt liggen om het risico van condensatie en daardoor verminderende hechting te verminderen.	
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+35 °C
	Minimaal	+10 °C
Pot-life	Bij +23 °C en 50 % r.l.v.	60 minuten
Afluchttijd	8–36 uur	

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES**VOORBEHANDELING ONDERGROND**

Het substraat moet zuiver en schoon zijn en vrij zijn van verontreinigingen, zoals vuil, olie, vet, polijstmiddel, coatings, wateroplosbare en waterbestendige lijmen, lak, oppervlaktebehandelingen en los brokkelig materialen.

Zandstraal stalen substraten tot een niveau van Sa 2,5 of St 3.

Opmerking: Primers helpen alleen de hechting te verbeteren. Ze zijn geen vervanging voor een juiste substraatvoorbereiding en ze verbeteren de sterkte van het substraat niet significant.

MENGEN

1. BELANGRIJK
Mix alleen volledige eenheden. Leeg de volledige inhoud van deel B in de container van deel A.
2. Gebruik een handbediende menger met 300 omw/min om deel A en deel B gedurende ten minste twee minuten te mengen of totdat een homogeen mengsel is verkregen, zonder ongemengde resten.
3. Verwijder het deel van de primer uit de container.
4. Sluit de container goed af.

VERWERKING**BELANGRIJK****Onvoldoende temperatuur tijdens het uitharden**

1. Om een volledige uitharding te garanderen, moeten zowel de temperatuur van het materiaal als de temperatuur van het substraat op alle locaties en gedurende de gehele uitharingsperiode boven de gespecificeerde minimumgrens worden gehouden.
2. BELANGRIJK De rugvulling niet vullen of doorprikken. Gebruik een borstel of een rol om de primer ruim aan te brengen op de hechtvlakken die bedoeld zijn voor het afdichtmiddel.
3. Laat de primer uitdampen voordat u het afdichtmiddel aanbrengt.
4. Breng het afdichtmiddel aan binnen de aangegeven open tijd van de primer.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en toepassingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met Sika® Remover-208. Na uitharden kan gehard materiaal alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Primer-127
Maart 2026, Version 01.01
020516000000002006

SikaPrimer-127-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf

