

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Rugasol® ST

OPPERVLAKTEVERTRAGER VOOR DE PRODUCTIE VAN ZICHTBETON IN DE WEGENBOUW

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Rugasol® ST is een oppervlaktevertrager en nabehandelmiddel in één. Het wordt met name toegepast voor de productie van betonnen oppervlakken met zichtbare aggregaten in de betonwegenbouw. Oppervlakken van zichtbeton zijn geluidsarm en hebben een goede grip.

TOEPASSING

- In het bijzonder verkeersoppervlakken met een textuur van zichtbeton met zichtbaar granulaat
- Andere zichtbeton oppervlakken met zichtbaar granulaat

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Vertraagt het oppervlak van betonplaten
- Maakt gemakkelijk en schoon afborstelen en/of uitwassen van de oppervlaktemortels mogelijk

Door het licht opruwen van de oppervlakken met verkeersbelasting betekent dat:

- Het rolgeluid wordt verminderd
- De grip wordt verbeterd

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

Voldoet aan de "Technische leveringsvoorwaarden voor nabehandelmiddelen voor vloeibaar beton". TL NBM-StB 09.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Paraffinewas, polyol
Verpakking	Can: 30 kg
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar houdbaar in afgesloten verpakking.
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst en sterk zonlicht. De dispersie is niet effectief bij blootstelling aan vorst. Bij levering in bulk schone tanks en containers gebruiken.
Uiterlijk / kleur	Vloeistof, wit
Soortelijk gewicht	0,99 g/cm ³ bij +20°C
Oplosbaarheid	in water

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Ca. 200 g/m ²
Omgevingstemperatuur	5 - 35°C

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Grondig mengen of schudden voor gebruik. Onverdund en gelijkmatig aanbrengen met spuitapparatuur. Toepassingsfouten zijn gemakkelijk te herkennen aan de witte kleur. Verschillende applicatiehoeveelheden kunnen leiden tot grillige uitwasdieptes. De toepassing moet beginnen vóór de cemenhydratatie en/of uiterlijk na ca. 1 uur (matvochtigheid). Vóór de verwerking plassen verwijderen; niet op bloedend beton spuiten. Afhankelijk van de omstandigheden kan het over het algemeen na ca. 6 - 20 uur worden uitgewassen met een borstel of waterstraal.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

In het algemeen wordt bij een applicatiehoeveelheid van ca. 200 g/m² een uitwasdiepte van ca. 0,6 tot 0,8 mm bereikt. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk! (bepaling van benodigde hoeveelheid, inwerktijd, uitwasdiepte). Afgeborstelde oppervlakken kunnen met een conventioneel nabehandelmiddel zoals bijv. Sika® Post-Treatment Agent NB 100 tegen verder verdampingsverlies worden beschermd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaRugasolST-nl-NL-(09-2023)-1-1.pdf