

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Primer-215

Niet gepigmenteerde, oplosmiddel houdende primer voor kunststoffen en hout

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	Oplosmiddel houdende polyurethaan oplossing						
Kleur (CQP001-1)	Kleurloos, licht gelig						
Vaste stof gehalte	34 %						
Verwerkingstemperatuur	5 – 40 °C						
Aanbrengmethode	Kwast, vilt of schuim applicator						
Verbruik	Afhankelijk van substraat poreusheid 50 g/m ²						
Uitdamp tijd	<table border="0"> <tr> <td>≥ 15 °C</td> <td>30 minuten ^A</td> </tr> <tr> <td>< 15 °C</td> <td>60 minuten ^A</td> </tr> <tr> <td>maximum</td> <td>24 uur ^A</td> </tr> </table>	≥ 15 °C	30 minuten ^A	< 15 °C	60 minuten ^A	maximum	24 uur ^A
≥ 15 °C	30 minuten ^A						
< 15 °C	60 minuten ^A						
maximum	24 uur ^A						
Houdbaarheid	12 maanden ^B						

CQP = Corporate Quality Procedure ^{A)} Voor specifieke toepassingen kunnen temperatuur en flash-off tijd verschillen
^{B)} Opslag in een rechtopstaande afgesloten container op een droge plaats bij ≤ 25 °C

BESCHRIJVING

Sika® Primer-215 is een kleurloos tot geelachtige primer op basis van oplosmiddel, die reageert met vocht en daardoor een dunne laag vormt. Deze laag dient als verbinding tussen het substraat en de lijm. Sika® Primer-215 is speciaal geformuleerd voor de behandeling van hechtvlakken, voordat Sika's 1 -component polyurethaan lijmen en kitten worden aangebracht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® Primer-215 wordt gebruikt voor de verbetering van de hechting bij veel kunststoffen (zoals GVK, epoxy, PVC, ABS) en hout. Door de vele soorten kunststoffen dienen vooraf testen te worden uitgevoerd op originele substraten en onder productie condities.

Vraag de fabrikant om advies en voer testen uit voordat u Sika® Primer-215 gebruikt op materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd testen uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden, voor het vaststellen van de hechting en compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

METHODE VAN AANBRENGEN

De oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie, stof andere verontreinigingen zijn. De hechting kan verbeterd worden met een voorbehandeling zoals schuren, reinigen en activeren of combinaties hiervan, voorafgaand aan het primerproces.

Verwerking

Breng een dunne maar dekkende laag aan van Sika® Primer-215 met een kwast, vilt of schuim applicator. De ideale aanbreng- en oppervlakte temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Sika® Primer-215 in één laag aanbrengen. Let erop dat deze laag in één keer dekkend is. Verbruik en verwerkingsmethode is afhankelijk van de aard van de ondergrond en het productieproces. Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

LET OP: BELANGRIJK

Sika® Primer-215 is een vochtuithardend systeem. Voor het behoud van de kwaliteit is het belangrijk om de verpakking direct na gebruik met de kunststof binnendop te sluiten. Wanneer het primeren gereed is moet ook de dop erop geschroefd worden.

Sika® Primer-215 die circa een maand intensief of twee maanden niet intensief is gebruikt moet worden afgevoerd. 30 ml verpakkingen zijn voor éénmalig gebruik. Geleichte ingedikte of niet homogene primer niet meer gebruiken en afvoeren. Nooit verdunnen of mengen met andere producten. Bij gebruik op heldere of doorschijnende substraten, zoals kunststoffen, etc., dient voldoende UV bescherming toegepast te worden.

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

VERPAKKINGSGEGEVENS

Blik	30 ml
	250 ml
	1000 ml

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.