

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Primer-110

Primer voor Sarnaplast®-2235 / Sikagard®-950 op Sarnafil® / Sikaplan® PVC-dakmembranen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Primer-110 is een 1-componentige gebruiksklare oplosmiddelhoudende polymeerprimer voor hechtverbetering op absorberende ondergronden.

TOEPASSING

Primer-110 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Primer voor het aanbrengen van Sarnaplast®-2235 op zuigende ondergronden / metalen / Sarnafil® G/S
- Aanbrengen van Sikagard®-950 op Sarnafil® PVC en Sikaplan® PVC membranen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- 1-Component gebruiksklaar
- Makkelijk aan te brengen met een kwast
- Hoge hechting op verschillende structurele en gladde ondergronden

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polymeer. Bevat oplosmiddelen	
Verpakking	250 ml	blik
	Verpakkingseenheid	doos met 6 of 1 blik(ken)
Raadpleeg de huidige prijslijst voor de verpakkingseenheden.		
Uiterlijk / kleur	Transparant	
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet opgeslagen worden in originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge condities bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Soortelijk gewicht	~0,95 g/cm ³ (+20 °C)	
Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte	VOC-CH	74,51 %
	VOC-EU	74,75 %
Consistentie	Vloeibaar	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Primer voor Sarnaplast®-2235	~1 verpakking /12 patronen
	Primer voor Sikagard®-950	~70–140 ml/m²
Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuiging van de ondergrond. Deze hoeveelheden zijn theoretisch en houden geen rekening met extra materiaal als gevolg van oppervlakteporositeit, oppervlakteprofiel, variaties in niveau of verspilling, etc.		
Omgevingstemperatuur	+5 °C min	
Ondergrondtemperatuur	+5 °C min	
Wachttijd tot overlagen	Op absorberende ondergronden	~60 minutes
	Op niet absorberende ondergronden	~30 minutes
Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de eigenschappen van de ondergrond en de hoeveelheid aangebrachte primer		

SYSTEEMINFORMATIE

Compatibiliteit	Aanvullende producten	▪ Sarnaplast®-2235 ▪ Sarna Cleaner ▪ Sikagard-950
	Geschikte ondergronden	beton, baksteen, gips, cement, metaal, keramiek, Sarnafil® G/S, Sikaplan PVC
	Ongeschikte ondergronden	Sarnafil® T

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door getraind en goedgekeurde applicateurs door Sika met ervaring in dit soort toepassingen.

- Niet aanbrengen op natte, vochtige of vervuilde oppervlakken.
- Niet toepassen op de volgende ondergronden: Sarnafil® T

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De ondergrond moet bestand zijn tegen oplosmiddelen, schoon, droog, vrij van vet, bitumen, olie, verfla-

gen en stof.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Gebruik de juiste voorbereidingsapparatuur om de vereiste kwaliteit van de ondergrond te krijgen. Indien er sterk vervuilde of geolied, moet plaatwerk gereinigd worden met cleaner alvorens de primer aan te brengen.

MENGEN

1-component klaar voor gebruik en mag niet worden verdund of gemengd met andere producten. Roer het product voor gebruik goed door.

VERWERKING

De applicatie moet worden uitgevoerd bij droog weer en temperaturen > +5 °C. Breng met een kwast een gelijkmatige, dunne laag Primer-110 aan op de ondergrond. Laat de primer kleefvrij drogen. Op zuigende ondergronden kunnen twee lagen nodig zijn. Neem voldoende wachttijd voor 2 lagen.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en verwerkingsapparatuur direct na gebruik met Sarna Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Primer-110
Maart 2026, Version 01.01
020945072100000002

Primer-110-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf