

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikaflex[®] PRO-3 Purform[®]

Polyurethaan kit voor vloervoegen en civieltechnische toepassingen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikaflex[®] PRO-3 Purform[®] is een 1-component, vochtuithardende, elastische polyurethaan kit. Het dicht vele soorten voegdimensies af in vloeren en civieltechnische constructies. De elasticiteit blijft over een breed temperatuurbereik behouden en de hoge mechanische en chemische bestendigheid zorgt voor een goede duurzaamheid.

TOEPASSING

Horizontale en verticale voegafdichtingen binnen en buiten:

- Voedselindustrie
- Cleanrooms
- Magazijn- en productievloeroppervlakken
- Rioolwaterzuiveringsinstallaties
- Tunnels
- Parkeergarages
- Voetgangers- en verkeersgebieden

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Duurzaam toelaatbare vervorming: +/-25% (ISO11600) & ±50 % (ASTM C920)
- Blaasvrije uitharding
- Snelle opbouw van mechanische eigenschappen
- Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen
- Zeer goede mechanische en chemische bestendigheid
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden
- Goede duurzaamheid
- Vlekt niet op een breed scala van ondergronden
- Zeer laag monomeergehalte: geen veiligheidstraining nodig voor de gebruiker (REACH-bepanking 2023, bijlage 17, punt 74)

DUURZAAMHEID

- Conform LEED v4 EQc 2: Materialen met lage emissie

- VOC-emissieclassificatie GEV-Emicode EC1^{PLUS}, licentienummer 11289 / 20.10.00

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 15651-1:2012 Afdichtingsmiddelen voor niet-structureel gebruik in voegen in gebouwen - Afdichtingsmiddelen voor voetgangerspaden Deel 1: Afdichtkit voor facade elementen.
- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 14188-2:2004 Voegvullers en kitten - Deel 2: Koud aangebrachte voegkitten
- CE-markering en prestatieverklaring gebaseerd op EN 15651-4:2012 Afdichtingsmaterialen voor niet-structureel gebruik in voegen in gebouwen en voetpaden - Deel 4: Afdichtkitten voor voetgangerspaden
- Trekeigenschappen, hechting, volumeverandering ISO 11600 F Klasse 25 HM
- Standaardspecificatie voor elastomere voegkitten, ASTM C 920
- Chemische bestendigheid, DIN EN 14187, Sikaflex[®] PRO-3 Purform, SKZ, rapportnr.208323/20
- Bepaling van de vlekvorming, ASTM 1248-04, Sikaflex[®] PRO-3 Purform, SKZ, testrapport nr.205279 / 19-VI
- Chemische weerstand, hechting en cohesie, gewichtsverandering, DIBT: 2003-03, SKZ, testrapport nr.205279 / 19-V
- ISEGA-certificaat voor gebruik in levensmiddelengebieden
- Uitgassen VOC / SVOC, CSM-procedures, Fraunhofer, certificaat, nr. SI 1909-1140
- Testen van de voegkit in overeenstemming met ISO 11618,SKZ nummer 205278/19-VII Voetgangerspaden
- Afdichtingsmiddelen-Duurzaamheid tot verlenging van compressiecycli ISO 19862 Sikaflex[®] PRO-3 Purform[®]

PRODUCTINFORMATIE

Productverklaring	EN 15651-1:2012	F EXT-INT CC 25 HM
	EN 15651-4:2012	PW EXT-INT CC 25 HM
	EN 14188-2:2004	Klasse 35
	ISO 11600:2002	Klasse 25 HM F
	ASTM C920-18	Type S, graad NS, bewegingsklasse 50 gebruik T1, gebruik I klasse 2, gebruik M
Chemische basis	Purform® Polyurethaan Technologie	
Verpakking	300 ml koker	12 kokers per doos
	600 ml worst	20 worsten per doos
Houdbaarheid	15 maanden vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product dient in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking droog bewaard te worden bij temperaturen tussen + 5° C en + 25° C.	
Kleur	Zwart, middengrijs, betongrijs, basaltgrijs, wit. Overige kleuren op aanvraag	
Soortelijk gewicht	~1,30 kg/l	(ISO 1183-1)

SYSTEEMINFORMATIE

Compatibiliteit	<ul style="list-style-type: none">Vlekt niet op veel soorten natuursteen volgens ASTM 1248-04 / ISO 16938-1.Bij volledige project applicatie op natuursteen moeten tests worden uitgevoerd volgens ASTM 1248-04 / ISO 16938-1, om de geschiktheid te bevestigen.
-----------------	---

TECHNISCHE INFORMATIE

Shore A hardheid	~ 40 (na 28 dagen)	
	80% van de uiteindelijke hardheid	Tijd
	+5°C	6 dagen
	+10°C	5 dagen
	+23°C	2 dagen
	+40°C	1 dag
E-modulus	~0,65 N/mm ² bij 100% rek (+23 °C) ~1,00 N/mm ² bij 100% rek (-20 °C)	(ISO 8339)
Rek bij breuk	~800 %	(ISO 37)
Bewegingscapaciteit	± 25 %	(ISO 9047)
	± 35 %	(EN 14188-2)
	± 50 %	(ASTM C 719)
Elastisch herstel	~90 %	(ISO 7389)
Verderscheur weerstand	~9,0 N/mm	(ISO 34)
Temperatuurbestendigheid	-40°C min. / +80°C max.	
Chemische resistentie	Bestand tegen veel chemicaliën. Raadpleeg EN 14187-6 SKZ-testrapport voor chemische bestendigheid en EN 15651-4 SKZ-testrapport voor water en zout water. Neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.	
Weerstand tegen verwerking	Hoge weerstand tegen weersinvloeden (10 cycli)	(ISO 19862)

Voegontwerp

Voor bewegingsvoegen moet de breedte minstens 8 mm zijn en mag deze niet meer dan 40 mm bedragen.

Voor niet-bewegende voegen, zoals aansluitvoegen in binnenruimten, kan de voegbreedte minder dan 8 mm bedragen.

De afmetingen van de voegen moeten zijn afgestemd op het bewegingsvermogen van het afdichtingsmiddel. In alle gevallen moeten voegen minimaal 8 mm diep zijn, of een breedte-diepteverhouding hebben van 1 : 0,5 voor de gevelvoegen of 1 : 0,8 voor de vloervoegen, afhankelijk van welke groter is. Raadpleeg voor meer informatie over voegontwerp en berekeningen het Sika document Ontwerprichtlijn: Dimensionering van constructievoegen of neem contact op met Sika Technische Service.

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Voeglengte [m] per 600 ml unipack	Voegbreedte [mm]	Voegdiepte [mm]
	6	10	10
	3,3	15	12
	1,9	20	16
	1,2	25	20
	0,8	30	24
Standvastheid	0 mm (20 mm profiel, +50 °C)		(ISO 7390)
Omgevingstemperatuur	0 °C min./+40 °C max. Voor temperaturen benede +5 °C, neem contact op met Technische Service.		
Ondergrondtemperatuur	0 °C min./+40 °C max. Minimaal +3 °C boven dauwpunttemperatuur, vorst-en ijsvrij.		
Rugvulling	Gebruik een rugvulling van polyethyleenschuim met gesloten cellen		
Doorhardingssnelheid	~3,5 mm/24 uur (+23 °C / 50 % r.l.v.) * Sika Corporate Quality Procedure		(CQP* 049-2)
Huidvormingstijd	~50 minuten (+23 °C / 50 % r.l.v.)		(CQP 019-1)
Afwerkstijd	~40 minuten (+23 °C / 50 % r.l.v.)		(CQP 019-2)

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Afdichtings- en hechtschema voor voorbehandeling
- Sika® Method Statement: voegafdichting
- Sika® Method Statement: Voegenonderhoud, reiniging en renovatie

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Sikaflex® PRO-3 Purform® kan worden overschilderd met de meeste conventionele verfsystemen voor gevelverf. Verven moeten echter eerst worden getest om de compatibiliteit te garanderen door voorafgaande proeven uit te voeren (bijv. Volgens ISO technisch document: overschilderbaarheid en verfsystemen compatibiliteit van afdichtmiddelen). Optimale resultaten worden verkregen als de kit eerst volledig is uitgehard. Let op: niet-flexibele verfsystemen kunnen de elasticiteit van de kit verminderen en leiden tot scheuren van de verflaag. Afhankelijk van het type verf dat wordt gebruikt, kan migratie van weekmakers optreden waardoor de verf 'plakkerig' wordt.
- Kleurvariaties kunnen optreden als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, hoge temperaturen en / of UV-straling (vooral bij witte kleurtinten). Dit effect is esthetisch en heeft geen nadelige invloed op de technische prestaties of duurzaamheid van het product.
- Voor toepassing op gereconstitueerd, gegoten of normaal natuursteen, moeten voorafgaande proeven worden uitgevoerd om te controleren of de steen weekmakers ondergaat. Neem contact op met de technische dienst van Sika® voor een geschikte primer om migratie van weekmakers te voorkomen.
- Niet gebruiken op bitumineuze ondergronden, natuurrubber, EPDM-rubber of op bouwmaterialen die oliën, weekmakers of oplosmiddelen kunnen uitlozen die de kit zouden kunnen aantasten.
- Niet gebruiken om voegen in en rond zwembaden af te dichten.
- Stel niet-uitgeharde Sikaflex® PRO-3 Purform® niet bloot aan alcoholhoudende producten, aangezien dit de uithardingsreactie kan verstoren.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Opmerking: Hechtingstests op project specifieke ondergronden moeten worden uitgevoerd en procedures moeten met alle partijen worden overeengekomen voordat het volledige project wordt toegepast.

- De ondergrond moet gezond, schoon, droog en vrij zijn van alle verontreinigingen zoals vuil, olie, vet, cementhuid, oude katten, slecht hechtende verflagen of brokkelige deeltjes die de hechting van de kit kunnen beïnvloeden.
- De ondergrond moet sterk genoeg zijn om weerstand te bieden aan de spanningen die de kit tijdens beweging veroorzaakt.
- Gebruik verwijderingstechnieken, zoals staalborstel, slijpen, gritstralen of ander geschikt mechanisch gereedschap.
- Herstel alle beschadigde voegranden met geschikte Sika reparatieproducten
- Waar voegen in de ondergrond worden gezaagd. Na het zagen moet alle slurry worden weggespoeld en moeten de voegvlakken drogen.
- Alle stof, losse en brokkelige materialen moeten volledig van alle oppervlakken worden verwijderd voordat activatoren, primers of kit worden aangebracht.

Primers / voorbehandeling

Opmerking: Voor meer informatie over de primer of voorbehandelingsproducten zoals applicatie, uitdampen en wachttijden, zie het individuele productinformatieblad. Neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie. Primers en activatoren zijn hechtingsbevorderaars en geen alternatief om een slechte voorbereiding / reiniging van het voegoppervlak te verbeteren. Primers verbeteren ook de hechting op lange termijn van de afgedichte voeg. Voor meer details over de voorbehandelingsproducten, zoals applicatie en uitdampijden, zie het individuele productinformatieblad.

Voor optimale hechting, duurzaamheid van voegen en kritische, hoogwaardige toepassingen zoals voegen in gebouwen met meerdere verdiepingen, zwaar belaste voegen, extreme weersinvloeden of onderdempeling / blootstelling in water. De volgende voorbehandelings- en / of voorbehandelingsprocedures moeten worden uitgevoerd:

Niet-poreuze ondergronden

- Aluminium, geanodiseerd aluminium, roestvrij staal, PVC, gegalvaniseerd staal, gepoedercoate metalen of geglazuurde tegels: Oppervlak licht opruwen met een fijn schuursponsje. Reinig met Sika® Aktivator-205, aangebracht met een schone doek.
- Metalen, zoals koper, messing en titanium-zink, moeten worden gereinigd en voorbehandeld met Sika® Aktivator-205, aangebracht met een schone doek. Laat de voorbehandeling de vereiste wachttijd bereiken alvorens Sika® Primer-3 N met de kwast aan te brengen.
- PVC moet worden gereinigd en voorbehandeld met Sika® Primer-215 aangebracht met een kwast.

Poreuze ondergronden

- Beton, gasbeton en cementgebaseerde pleisters, mortels en bakstenen oppervlakken moeten worden geprimerd met Sika® Primer-3 N of Sika® Primer-210 aangebracht met een kwast.
- Beton dat 2-3 dagen oud is, of mat-nat (oppervlak droog), moet worden geprimerd met Sika® Primer-115 aangebracht met een kwast.
- Asfalt (volgens EN 13108-1 en EN 13108-6)
- Vers gesneden of bestaand asfalt moet een hechtoppervlak hebben met minimaal 50% blootgesteld toelagmateriaal en moet worden geprimerd met Sika® Primer-115 of Sika® Primer-3 N aangebracht met een kwast.

MENGEN

1-component direct klaar voor gebruik

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volg strikt de installatieprocedures zoals gedefinieerd in de methodeverklaringen, applicatiehandleidingen en werkinstructies die altijd moeten worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden ter plaatse.

Afplakken

Het wordt aanbevolen om afplaktape te gebruiken waar nette of exacte voeglijnen vereist zijn. Verwijder de tape binnen de huidvormingstijd.

Rugvulling

Na de vereiste ondergrondvoorbereiding een geschikte steunstaaf op de gewenste diepte plaatsen.

Primerlaag

Primer de voegoppervlakken zoals aanbevolen bij de voorbereiding van de ondergrond. Vermijd overmatig aanbrengen van primer om plassen aan de basis van de voeg te voorkomen.

Toepassing

Sikaflex® PRO-3 Purform® wordt gebruiksklaar geleverd.

Opmerking: Laat de primer of het voorbehandelingsproduct, indien aangebracht, de vereiste wachttijd bereiken alvorens de voeg af te dichten.

Snijd de bovenkant van het foliepatroon of de patroon af voor of na het plaatsen in het kitpistool. Monteer de spuitmond op de patroon of het pistoolhuis voor afdichtingsmiddelen. Snijd het mondstuk op de gewenste rups grootte. Spuit het product in de voeg en zorg ervoor dat het volledig in contact komt met de zijkanalen van de voeg en voorkom dat er lucht wordt ingesloten.

Afwerking

De kit moet zo snel mogelijk na het aanbrengen stevig tegen de voegzijden worden aangebracht om een goede hechting en een gladde afwerking te garanderen. Gebruik een compatibel gereedschapsmiddel (bijv. Sika® Afgladmiddel N) om het voegoppervlak glad te maken. Gebruik geen gereedschapsproducten die oplosmiddelen bevatten.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en applicatieapparatuur onmiddellijk na gebruik met Sika® Remover-208. Uithardend materiaal is alleen mechanisch te verwijderen. Gebruik voor het reinigen van de huid, gebruik Sika® Cleaner-350 H.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sikaflex® PRO-3 Purform®
Juli 2024, Version 03.01
02051501000000028