

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# Sikafloor® Comfort Regupol-4580

VERENDE SCHOKABSORBERENDE POLYURETHAAN FOAMMAT ONDERDEEL VAN HET SIKAFLOOR® COMFORTFLOOR® DECORATIVE PRO SYSTEEM

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 is een geprefabriceerde, schokabsorberende mat vervaardigd door binding van polyether-foam korrels en fijn rubber poeder met een polyurethaan bindmiddel.

### TOEPASSING

- Speciaal geschikt voor ziekenhuizen, scholen, winkels, showrooms, entrees, recepties, kantoren, musea en woningen
- Alleen geschikt voor binnentoepassing

### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Blijvend flexibel
- Schok- en geluidsabsorberend
- Gemiddelde stootweerstand
- Eenvoudige applicatie
- Duurzame en hoogwaardige schokabsorberende mat

### TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Eurofins Emissie getest volgens AgBB-regeling en richtlijnen van het DiBt (AgBB - Comité voor de gezondheid-gerelateerde evaluatie van bouwproducten, DiBt - Duits Instituut voor Bouwtechnieken). Bemonstering, testen en evaluatie zijn uitgevoerd volgens ISO-16000, Rapportnr. 770028A.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1 Rapportnr. KB-Hoch-090974-2, Testinstituut Hoch, Fladungen (DE).

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	Verpakkingseenheid	1 rol 53 m <sup>2</sup>
	Rolbreedte	1,0 m
	Rollenlengte	53 m
<b>Uiterlijk / kleur</b>	Polyether-foam korrels van verschillende kleuren met zwart rubber poeder en polyurethaan bindmiddel.	
<b>Houdbaarheid</b>	5 jaar vanaf de productiedatum	
<b>Opslagcondities</b>	Sla de rollen horizontaal op in een ruimte waar de bescherming tegen beschadigen en vrij stromend water is gegarandeerd.	
<b>Laagdikte</b>	~ 4 mm	
<b>Oppervlakte dichtheid</b>	1,8 kg/m <sup>2</sup>	

## SYSTEEMINFORMATIE

Systemen	Sika Comfortfloor® PS-66	Naadloze, veerkrachtige, polyurethaan vloerafwerking; optioneel met kleurvlakken
----------	--------------------------	--

## VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 80% R.L.V.
Dauwpunt	Pas op voor condensatie! De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming of schuimvorming van het vloerafwerking te verminderen.
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C
Vochtgehalte ondergrond	≤ 3% vocht (gewichtsdelen) Testmethode: Sika Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleen folie)

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet, coatings en oppervlaktebehandelingen etc. Voordat het product wordt aangebracht moet alle stof en losse bestanddelen volledig van alle oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van een industriële stofzuiger. Hechtsterkte dient minimaal 1,5 N/mm<sup>2</sup> te zijn. Bij twijfel vooraf een proefvlak uitvoeren.

### VERWERKING

Rol de Sikafloor® Comfort Regupol-4580 uit in de natte Sikafloor® Comfort Adhesive en druk deze aan met een tapijt- of linoleumroller (20 kg) gedurende de kleeffase. Voor meer gedetailleerde informatie zie het productinformatieblad van Sikafloor® Comfort Adhesive.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

### Ondergrond kwaliteit & voorbehandeling

Raadpleeg de verwerkingshandleiding:  
"Beoordeling en voorbehandeling van de ondergrond voor vloersystemen".

### Verwerkingsinstructies

Raadpleeg de verwerkingshandleiding:  
"Mengen & applicatie van vloersystemen".

## BEPERKINGEN

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO<sub>2</sub> als H<sub>2</sub>O waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen.

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

raadpleeg veiligheidsinformatieblad

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

SikafloorComfortRegupol-4580-nl-NL-(10-2018)-1-2.pdf

Productinformatieblad  
Sikafloor® Comfort Regupol-4580  
Oktober 2018, Version 01.02  
020816140030000015

