

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

RUBBEREN SCHOKABSORBERENDE MAT ONDERDEEL VAN HET SIKA® COMFORTFLOOR® PRO SYSTEEM

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H is een geprefabriceerde, rubberen, schokabsorberende mat. vervaardigd door binding van rubberkorrels met een polyurethaan bindmiddel.

TOEPASSING

- Speciaal geschikt voor ziekenhuizen, scholen, winkels, showrooms, entrees, recepties, kantoren en musea
- Alleen geschikt voor binnentoepassing

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Blijvend flexibel
- Schok- en geluidsabsorberend
- Hoge hardheid
- Hoge stootweerstand
- Duurzame hoogwaardige schokabsorberende mat
- Eenvoudige applicatie

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Eurofins Emissie getest volgens AgBB-regeling en richtlijnen van het DiBt (AgBB - Comite voor de gezondheid-gerelateerde evaluatie van bouwproducten, DiBt - Duits Instituut voor Bouwtechnieken). Bemonstering, testen en evaluatie zijn uitgevoerd volgens ISO-16000, rapportnr. 771284A.
- Brandklassificatie volgens EN 13501-1, testrapportnr. 08-198, Universiteit Gent.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Verpakkingseenheid	1 rol 67,5 m ²
	Roll breedte	1,5 m
	Rollengte	45 m
	Gewicht	187 kg/rol
	Rol diameter	~ 0,5 m
Uiterlijk / kleur	Zwart	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Sla de rollen horizontaal op in een ruimte waar de bescherming tegen beschadigen en vrij stromend water is gegarandeerd.	
Laagdikte	~ 4 mm	
Oppervlakte dichtheid	2,7 kg/m ²	

SYSTEEMINFORMATIE

Systemen	Sika Comfortfloor® PS-65	Naadloze, elastische, geluidsdempende, polyurethaan vloerafwerking met lage VOS emissie
----------	--------------------------	---

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 80% R.L.V.
Dauwpunt	Pas op voor condensatie! De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico van condensvorming of schuimvorming van het vloerafwerking te verminderen.
Ondergrondtemperatuur	Minimaal +10°C, maximaal +30°C
Vochtgehalte ondergrond	≤ 3 % vocht (gewichtsdelen) Testmethode: Sika® Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleen folie)

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet, coatings en oppervlaktebehandelingen etc. Voordat het product wordt aangebracht moet alle stof en losse bestanddelen volledig van alle oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van een industriële stofzuiger. Hechtsterkte dient minimaal 1,5 N/mm² te zijn. Bij twijfel vooraf een proefvlak uitvoeren.

VERWERKING

Rol de Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H uit in de natte Sikafloor® Comfort Adhesive en druk deze aan met een tapijt- of linoleumroller (20 kg) gedurende de kleeffase. Voor meer gedetailleerde informatie zie het productinformatieblad van Sikafloor® Comfort Adhesive.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Ondergrond kwaliteit & voorbehandeling

Raadpleeg de verwerkingshandleiding:
"Beoordeling en voorbehandeling van de ondergrond voor vloersystemen".

Verwerkingsinstructies

Raadpleeg de verwerkingshandleiding:
"Mengen & applicatie van vloersystemen".

BEPERKINGEN

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO₂ als H₂O waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

raadpleeg veiligheidsinformatieblad

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

Productinformatieblad
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Juni 2017, Version 01.01
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-nl-NL-(06-2017)-1-1.pdf

